



# PINTURAS **LAGUN**

---

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

📞 913 672 516      📞 648 270 241

✉️ [comercial@pinturaslagun.es](mailto:comercial@pinturaslagun.es)

**pinturaslagun.es**

Enlace ficha producto



SC 00024

## PINTURA ANTICA CALCE

### Ficha técnica

**NOMBRE:**

**ANTICA CALCE**

**GRUPO:**

revestimiento mineral mural para interir y exterior

**USO:**

decoración mural de edificios, también los de particular interés histórico

**CARACTERISTICAS:**

**peso específico:**

$1.360 \pm 30$  gr/LT. a 25°C

**viscosidad:**

====

**rendimiento:**

4 - 5 m<sup>2</sup>/LT.

**efecto estetico:**

mate mineral

**colores:**

blanco y colores de la carta Rococò

**confecciones:**

LT. 1 - LT. 4 - LT. 12

**en superficie:**

2 horas a 20°C

**repintado:**

4 – 5 horas a 20°C

**en profundidad:**

12 horas a 20°C

**Permeabilidad al vapor de agua:** 33,3 gr/m<sup>2</sup> en 24 horas

(norma UNI 9396 e ISO/DIN 7783)

**Factor de resistencia a la difusion:**  $\mu = 881$  estrato equivalente de aire

Sd = 0,65 m

(espesor seco de pintura 0,73 mm)

**Coeficiente de absorción de agua:** W = 0,29 Kg/m<sup>2</sup> x h<sup>0,5</sup>

(norma DIN 52617)

**Respeta la teoria de Kuenzle:** Sd x W ≤ 0,2 kg/m x h<sup>0,5</sup>

(norma Din 18550)

Optima transpirabilidad, prolongada acción contra las manchas negras debidas a la humedad, ideal para reproducir el “antico effetto” mate de la cal.

**coloreable:** añadiendo el Colorì disponible en confeccion de 80 ML y 480 ML. Mezclar con agitador mecanico a fuerte velocidad. Para mejorar la aplicación se aconseja colorear la Pintura Antica Calce el día anterior de su aplicación.

**PREPARACION SOPORTE:**

sobre soportes nuevos y viejos aplicar siempre el Primer 200 como fondo. Donde esté ya pintado asegurarse deque esta esté bien anclada al soporte. En caso contrario o en presencia de superficies pulvurulentas, eliminar bien toda la pintura, lijar y lavar con agua y jabón apropiado. Cuando el soporte esté seco aplicar una mano de Primer 200 a rodillo de lana o brocha y despues de aproximadamente 8 horas a 20°C proceder con el ciclo aplicativo del producto escogido de la Linea Rococò.

**PREPARACION**

**PRODUCTO:**

=====

=====



www.valpaint.it



UNI EN ISO 9001:2000  
Certificato Nr. 501005957

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

SC 00024

**APLICACION:**

La Pintura Antica Calce se diluye al 20 - 30% con agua y puede aplicarse a brocha, a rodillo o aerografo sobre soportes bien consolidados. Para la aplicacion sobre soportes dudosos, eliminar todas las viejas pinturas, lijlar bien y aplicar una mano de Primer 200. Despues de aproximadamente 8 horas a 20°C, aplicar la 2 manos de Pintura Antica Calce a cubrición. Entre las primera y la segunda mano esperar aproximadamente de 2 - 4 horas a 20°C.

**numero de manos:** 2 - 3

**NOTA:**

lavar las herramientas inmediatamente despues del uso del producto, mientras no esté seco, con agua. En caso de secarse el producto lavar mecánicamente los útiles. La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +5°C ni superior a +30°C y al abrigo del sol y del viento.

**Ficha n° SC 00024 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

**Edicion n° 3**

**Octubre 2006**