

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



PRACTI MAT Aéro



Un producto más ligero
Una aplicación más fácil



Pendiente de
certificación



Marzo 2017

Definición

- Pintura mate con resinas sintéticas en dispersión acuosa.

Destino

- INTERIOR NUEVO / MANTENIMIENTO
- Muros y techos, sobre superficies secas.
- Estado de acabado B o C.

Propiedades

- Gran facilidad de mantenimiento y de aplicación.
- Aspecto arenoso fino.
- Con aditivos de siloxanos para un resultado sin retoques.



Mate Pincel Rodillo Pistola

Datos medioambientales y sanitarios

■ Sello medioambiental	
■ Emisiones al aire interior (según ISO 16 000)	de compuestos CMR de las clases 1 y 2 Libre (según orden del 30/04/2009)
■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite CE para este producto (cat. A/a): 30 g/L (2010). ■ Este producto contiene un máximo de 1 g/L de COV. ■ Los valores indicados consideran nuestros colorantes posibles
■ Producción	■ Todas nuestras plantas francesas están certificadas según ISO 14 001 ■ Nuestros puntos de venta se encuentran a menos de 800 km. de sus obras
■ Certificación Construcción	■ PRACTI MAT Aéro está disponible con las certificaciones: LEED, HQE, BREEAM®
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: - www.quickfds.fr - www.seigneurie.es
■ Ficha de datos ambientales y sanitarios	■ Consultar la FDAS en: - www.inies.com - www.seigneurie.es
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environmentale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Cremoso.

Aspecto de la capa seca

Mate arenoso fino.

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de tinter: colores pasteles de la carta Chromatic®.

Densidad

(en blanco, teórico): kg/dm³

- 1,20 ± 0,05

Extracto seco

En blanco
En peso: 54 ± 2%.
En volumen: 47 ± 2%.

Tiempo de secado

(a 23° C - 50% HR)
■ Al tacto: 2 horas.
■ Repintado: 6 horas.

Rendimiento

8 a 9 m²/litro/capa.

Brillo espejo

< 3% en un ángulo de 85°.

Resistencia a la abrasión húmeda

- Norma NF EN 13300: clase 2 (pérdida de espesor de la película > 5 µm y < 20 µm después de 200 ciclos).

Envases

15 litros.

Conservación

- 24 meses en su embalaje original, sin abrir.
- Conservar en un lugar protegido de las heladas y temperaturas elevadas.
- Utilizar rápidamente después de abrir el envase.

Aplicación

Marzo 2017

Proceso

Si es necesario, IMPRIMACIÓN adaptada al soporte	Imprimación adecuada *
ACABADO	2 capas de PRACTI MAT AÉRO

Véase las fichas técnicas correspondientes.

*Consúltenos

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Según la norma NF DTU 59.1.
Nuevos o antiguos, recubiertos o no con pinturas anteriores.
- Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesaria, se requiere una inspección previa.

Trabajos preparativos

- Según la norma NF DTU 59.1.
- Proteger los metales con una imprimación apropiada.

Aplicaciones

Material de aplicación

- Brocha.
- Rodillo texturado poliamid 12 mm.
- Pistola.

Dilución

- Brocha, rodillo, pistola: listo al uso.

Coloración

- Por mezcla con nuestros colorantes universales (2% máx.).
- Mediante máquina de teñir con nuestros colorantes Absolu System.

Limpieza del material

Con agua, o con disolvente si el producto se ha secado.

Precauciones para el uso

- Condiciones de aplicación según la norma NF DTU 59.1.
- Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 8° C y humedad relativa interior a 70%.

Características legales

Clasificación AFNOR

NF T 36005: Familia I - Clase 7a2.

Higiene y seguridad

- Producto en fase acuosa, no sujeto a identificación.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)

PPG Architectural Coatings ES – PPG Dyrup, S.A.

C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallès (Barcelona)

Tél.: +34 902 11 37 09

www.seigneurie.es