

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



PRACTI SATIN



Marzo 2016

Definición

- Pintura satinada con resinas acrílicas en dispersión acuosa.

Destino

- INTERIOR NUEVO/MANTENIMIENTO
- Muros y techos, sobre piezas secas o húmedas.
- Estado de acabado B o C.

Propiedades

- Aplicación fácil.
- Mantenimiento fácil.
- Es posible la aplicación sobre fibra de vidrio.
- Es posible aplicar con pistola.



Satinado Pincel Rodillo Pistola

Datos medioambientales y sanitarios

■ Sello medioambiental	■ No aplica
■ Emisiones al aire interior (según ISO 16 000)	 Libre de compuestos CMR de las clases 1 y 2 (según orden del 30/04/2009)
■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite CE para este producto (cat. A/a): 30 g/L ■ Este producto contiene un máximo de 30 g/L de COV. ■ Los valores COV indicados consideran nuestros colorantes posibles
■ Producción	■ Todas nuestras plantas francesas están certificadas según ISO 14 001 ■ Nuestros puntos de venta se encuentran a menos de 800 km. de sus obras
■ Certificación Construcción	■ No aplica
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: - www.quickfds.fr - www.seigneurie.es
■ Ficha de datos ambientales y sanitarios	■ Consultar la FDAS en: - www.inies.com - www.seigneurie.es
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environmentale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Líquido ligeramente gelificado.

Aspecto de la capa seca

Satinado.

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de tinter: colores pasteles de la carta Chromatic®.

Densidad

(en kg/dm³)

- 1,33 ± 0,05 (norma EUR PL 004)

Extracto seco

En blanco

En peso (norma EUR PL 005): 55 ± 2%.

En volumen (teórico): 42 ± 2%.

Tiempo de secado

(a 23° C - 50% HR)

- Al tacto: 1 hora.
- Repintado: 6 horas.

Rendimiento

7 a 9 m²/litro/capa.

Brillo espejo

12% aprox. en ángulo de 60°.

Resistencia a la abrasión húmeda

- Norma NF EN 13300: clase 2 (pérdida de espesor de la película > 5 µm y < 20 µm después de 200 ciclos).

Envases

5 litros, 15 litros.

Conservación

- 24 meses en su embalaje original, sin abrir.
- Conservar en un lugar protegido de las heladas y temperaturas elevadas.

Aplicación

Marzo 2016

Proceso

	Yeso y derivados	Hormigón enlucido de cemento	Fibra de vidrio
IMPRIMACIÓN	IMPRIMA	IMPRIMA	-
ACABADO	1 o 2 capas de PRACTI SATIN		2 capas de PRACTI SATIN

Véase las fichas técnicas correspondientes.

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Según la norma NF DTU 59.1, recubiertos o no con pinturas anteriores en buen estado.
- Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesaria, se requiere una inspección previa.

Trabajos preparativos

- Según la norma NF DTU 59.1.
- Proteger los metales con una imprimación apropiada.

Aplicaciones

Material de aplicación

- Brocha.
- Rodillo de poliamida texturado 12 mm.
- Pistola.

Dilución

- Listo al uso.

Limpieza del material

Con agua, o con disolvente si el producto se ha secado.

Precauciones para el uso

- Condiciones de aplicación según la norma NF DTU 59.1.
- Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 8° C y humedad relativa inferior a 65%.

Características legales

Clasificación AFNOR

NF T 36005: Familia I - Clase 7b2

Higiene y seguridad

- Producto en fase acuosa, no sujeto a identificación.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)

PPG Architectural Coatings ES – PPG Dyrup, S.A.

C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallès (Barcelona)

Tél.: +34 902 11 37 09

www.seigneurie.es