

BONDEX

BONDEX

BONDEX

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



MARÍTIMO

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL
REF. 4356 FT N° 0203



EXT

FEB-2017 (WE203)



- **Marítimo** es un barniz sintético para madera, formulado a base de resinas alquílicas modificadas con poliuretano, rigurosamente seleccionadas y controladas.
- Utilizar en ventanas, puertas, muebles, techos de madera, pérgolas. Ideal para ambientes marinos.
- Brillo **Brillante**
- Disponible en **Incoloro**

0,75L

2,5L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Barniz	Exterior	Madera

PROPIEDADES

Contiene filtros anti UV

Listo al uso

Alto Brillo

BENEFICIOS

Excelente resistencia al desgaste, a la intemperie y a los UV

Fácil de utilizar

Buen aspecto decorativo

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: 12-14 m² /L (por capa)
- SECADO AL TACTO: 2-3 h (23°C)
- REPINTADO: 16 h (23°C)
- PARA UTILIZACIÓN: aprox. 24 h

(Las condiciones ambientales y el tipo de madera pueden variar los tiempos de secado)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DENSIDAD: 0,92 -0,98 (23°C)

VISCOSIDAD: 75-80 KU (23°C)

SÓLIDOS EN VOLUMEN 70 ± 1 %

PUNTO DE INFLAMACIÓN 21-55 ° C (de acuerdo con la Directiva de Materias Peligrosas 1999/45/CE)

Valor limite de UE para este producto (subcat. A/e):400g/l. Este producto contiene un máx. 400 g/l COV

BONDEX

MARÍTIMO

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF. 4356 FT Nº 0203

FEB-2017 (WE203)

Preparación de Superficies

- En general, los soportes deben estar limpios, secos, firmes y exentos de polvo y grasas. En superficies vitrificadas o muy duros deben ser lijadas, para facilitar la adherencia a la nueva aplicación.
- En superficies ya pintadas o barnizadas decapar totalmente pintura y eliminar el barniz mal adherido, como **Decapante Universal ref. 8015**, tener cuidado de limpiar los residuos completamente. Si el producto existente no se conoce el origen, se recomienda la realización de un test de compatibilidad.
- Para un tratamiento preventivo y /o curativo contra hongos e insectos, aplicar previamente **Classic Fondo Matarcomas ref. 4280**.

Aplicación

Maderas nuevas

- En acabados a poro abierto: Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 a 3 capas, listo al uso. Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más perfecto.
- En interiores, para acabados con poro cerrado, aplicar 1-2 capas de Bondex Tapaporos ref. 4690, lijar ligeramente y 2 capas del producto.

Madera embarnizada

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 a 3 capas, listo al uso . Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más perfecto.
- Realizar el trabajo en locales en interior bien ventilados o con extracción.
- En el exterior evitar actividades expuestas superiores a 4h. Usar el equipo adecuado según la norma EN 140, con un filtro del tipo A/P2 o mejor.

Sistema de aplicación

- Brocha, rodillo de esmalte, o pistola.

Limpieza de herramientas

- Disolvente Sintético ref. 8003, después lavar con agua y detergente

BONDÉX

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PINTURAS DYRUP, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain
www.dyrup.es

Tel.: +34 93 729 30 00

MARÍTIMO

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF. 4356 FT N° 0203

FEB-2017 (WE203)

Indicaciones importantes

- No aplicar el producto cuando la humedad de la madera sea superior al 15% o 18% (en maderas exóticas).
- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35°C, y una humedad relativa inferior al 80%.
- Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar o con la madera caliente.
- Proteger la madera de la lluvia, por lo menos las primeras 24 h de la aplicación.
- El color de la madera puede alterar significativamente cuando se pinta con el producto. Se recomienda hacer un test previo en una pequeña superficie.
- En zonas muy expuestas a la intemperie o a la luz solar, podrá tener un desgaste más rápido de la capa de barniz, por lo que estas zonas se deberá realizar un mantenimiento periódico cuando se detecte una degradación.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).

BONDÉX

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PINTURAS DYRUP, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain

www.dyrup.es

Tel.: +34 93 729 30 00

Una marca PPG



2/2