



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



LÍNEA BARNICES SINTÉTICOS

BARNIZ SINTETICO SATINADO

CARACTERÍSTICAS

BARNIZ SINTETICO SATINADO es un barniz de uso general apropiado para el barnizado de la madera.

Destaca por su buen secado, fácil aplicación y agradable tacto.

Cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006), sobre la limitación del contenido de COV's en determinadas pinturas. COVmax=390g/ml.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a pintar han de estar secas, lijadas y exentas de polvo y grasa.

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Para aplicación manual mediante brocha, rodillo o pistola.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	0,97 - 0,99	kg/L	ISO 2811-1
VISCOSIDAD	130 - 150	s	ISO-6, 20°C
BRILLO (VIDRIO)	50 - 55	GU	ISO 2813 - 60°
SECADO	0 - 3	h	ISO 3678
NO VOLÁTILES	60 - 64	% w/w	2h - 120°C

DISOLVENTE RECOMENDADO

DISOLVENTE TX, DISOLVENTE UNIVERSAL, AGUARRAS

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 3 / FECHA DE REVISIÓN: 13/07/2018