



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



LINEA BARNICES SINTETICOS

BARNIZ SINT. EXT. URETANADO

CARACTERÍSTICAS

Es un barniz sintético uretanado brillante apropiado para el barnizado de la madera, principalmente cuando está expuesta al exterior. Destaca por su excelente resistencia a los cambios de temperatura y a la radiación solar. También su buen mantenimiento del brillo.

Cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) sobre la limitación del contenido en COVs en determinadas pinturas. COVmax=390g/ml

MODO DE EMPLEO

Aplicación manual a brocha, rodillo o pistola.

Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	0,9 - 0,92	kg/L	ISO 2811-1
VISCOSIDAD	95 - 110	s	FORD-4, 20°C
SECADO	0 - 3	h	ISO 3678
BRILLO (VIDRIO)	95 - 150	GU	ISO 2813 - 60°
NO VOLÁTILES	54 - 58	% w/w	2h - 120°C

DISOLVENTE RECOMENDADO

DISOLVENTE TX, DISOLVENTE UNIVERSAL, AGUARRAS

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 3 / FECHA DE REVISIÓN: 07/09/2017