



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



POLISAN 2x1 NEGRO

CARACTERISTICAS

POLISAN 2x1 NEGRO es una laca negra formulada a base de resinas alquídicas de poliuretano. Se trata de un acabado de uso general para el lacado de la madera que destaca por su intensidad de color, cubrición, nivelación y agradable tacto. Su alta resistencia al amarilleamiento la hace comparable a las lacas acrílicas. Está disponible en satinado y mate.

MODO DE EMPLEO

POLISAN 2x1 NEGRO se cataliza al 50% en volumen con POLISÁN NA B 2X1. Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. Puede emplearse equipo aerográfico, airmix o airless.

PROPIEDADES

Viscosidad	50 - 100	seg	CF4 a 20°C
Viscosidad (mezcla)	25 - 35	seg	CF4 a 20°C
Peso específico	0.94 - 0.98	g/cm ³	ISO 2811
Materia no volátil	34 - 37	%	2h a 120°C

	SATINADO	MATE
Brillo (gloss a 60°)	50 - 55	10 - 15

DISOLVENTES RECOMENDADOS: DISOLVENTE POLIURETANO, DISOLVENTE ESPECIAL CORTINA, DISOLVENTE RETARDANTE

OTROS CATALIZADORES: CATALIZADOR PU-402 EE

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

POLISAN 2x1 NEGRO está disponible en envases de 5 y 25Kg. Debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones tiene un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

Versión: 1 / Fecha de Revisión: 11/2015