INDUSTRIAS

sambara

PINTURAS LAGUN

C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

913 672 516

648 270 241

comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto

Ficha Técnica

LINEA POLIURETANO

ACABADO BD 200 TR A 2X1

CARACTERÍSTICAS

ACABADO BD 200 TR es un acabado incoloro formulado a base de resinas alquidicas de poliuretano. Se trata de una laca de alto brillo para el lacado de la madera que destaca por su nivelación y buen tacto. Su alta resistencia al amarilleamiento la hace comparable a las lacas acrílicas. Apta como base transparente en sistemas tintométricos.

MODO DE EMPLEO

ACABADO BD 200 TR A 2x1 se cataliza entre el 50% y el 70% en volumen con CATALIZADOR PU-210 NA. Se debe diluir la mezcla con un 30% ó 40% de disolvente hasta una viscosidad de aplicación inferior a los 17".
Si se quiere pulir la película se debe incrementar la proporción del catalizador incluso hasta el 80%.
Se recomienda su aplicación siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa. Puede emplearse equipo aerográfico, airmix o airless.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	1 - 1,02	kg/L	ISO 2811-1
VISCOSIDAD	40 - 45	s	FORD-4, 20ºC
VISCOSIDAD (MEZCLA)	20 - 25	s	FORD-4, 20ºC
BRILLO (VIDRIO)	147 - 150	GU	ISO 2813 - 60º

DISOLVENTE RECOMENDADO

DISOLVENTE ESPECIAL D-40, DISOLVENTE ESPECIAL CORTINA.

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5ºC y 30ºC. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 2 / FECHA DE REVISIÓN: 27/09/2017

INDUSTRIAS SAMBARA, S.L.
Ctra. de Belvis, Km. 1,200
Tfno: 91 658 04 45 - Fax: 91 658 07 19
28860 PARACUELLOS DEL JARAMA (Madrid)
e-mail: info@industrias-sambara.com