



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



Descripción

Revestimiento para fachadas de altas prestaciones, resistente a la intemperie, a los roces y lavados. Para la protección de todo tipo de fachadas, incluso superficies pulverulentas (caleadas), cuando deba pintarse en condiciones atmosféricas desfavorables (heladas, temperaturas bajas, lluvias intermitentes, etc.). Previene "la baba de caracol", bloquea las eflorescencias y resiste a los álcalis. La buena penetración en el soporte proporciona una excelente adherencia sobre hormigón, cemento, piedra, ladrillo, fibrocemento y otros materiales usados en la construcción, previa preparación del soporte. Con conservante antimoho y antiverdín, para evitar su crecimiento en las superficies pintadas. Protección climas extremos. Los esquemas de pintado terminados con este producto pueden obtener garantía de hasta 15 años, si se solicita la prescripción y seguimiento a nuestro equipo de ventas.



Top adherencia



Anti baba de caracol y lagrimeo



Excelente en climatología adversa

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco y colores bajo pedido. Blanco teñible con sistema Industrial.
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,56 - 1,62 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	6 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	1h 30min - 2 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y airless
Limpieza de Utensilios	Disolvente para Sintéticos TITAN
Condiciones de Aplicación, HR<80%	-20 °C - +40 °C
Teñido	Tinte Universal TITAN. Máximo 5% en volumen
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	41°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	57,5 - 58,5 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42IIA (c) (450/430) Máx. COV 430 g/l
Presentación	10 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES

Remover bien en el envase manualmente o con agitadora de baja velocidad.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes. No aplicar sobre superficies calientes ni bajo fuerte viento.

Un buen diagnóstico y preparación del soporte son fundamentales para la obtención de los mejores resultados.

ATENCIÓN. MUY IMPORTANTE. NO APLICAR:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa superior o igual al 80%.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). Industrias TITAN, S. A. U. no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Esto puede ser más acusado en algunos colores oscuros.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En superficies en buen estado: aplicar 2 capas sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pueda tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, es recomendable aplicar una primera capa de *S20 Imprimación Fijador Superpenetrante Acrílico* o *S30 Imprimación Fijador al Siloxano*, según las indicaciones de sus respectivas Fichas Técnicas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Contiene: IPBC para proteger la propiedades iniciales de artículo tratado.

Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Post Venta TITAN que verifique que se conocen los detalles de esta ficha técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía. Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN S.A.U. no se hará responsable del buen fin de la aplicación.



Fecha de actualización: 2019-12

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.

Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.