



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



METEORE 8

Ficha técnica y ambiental

NOMBRE:

GRUPO:

EMPLEO:

CARACTERÍSTICAS:

METEORE 8

revestimiento matérico

pintura de interiores al agua

peso específico: 1.670 ± 30 gr/l a 20°C

viscosidad: = = =

rendimiento: 3 - 4 m²/l una mano para efecto estucado y efecto veteado (puede variar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación)

10 - 11 m²/l una mano para efecto liso (puede variar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación)

efecto estético:

mate

colores:

colores del muestrario

envases:

1 - 2,5 - 4 litros

en la superficie:

1 hora a 20°C

sobre pintura:

6 - 8 horas a 20°C

en profundidad:

48 horas a 20°C

es un revestimiento material para interiores altamente denso y versátil. Es ideal para realizar efectos modernos y contemporáneos, pero al mismo tiempo presenta variados matices metálicos y perlados.

SECADO:

CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA:

PRESTACIONES AMBIENTALES:

PRESTACIÓN	NORMA	VALOR	MARCA
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	
TASA DE EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC sobre el producto listo para usar	Directiva 2004-42-CE	máx. 5 g/L (Límite UE 200 g/L) Cat. A/l	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. Posteriormente, aplicar un fijador adecuado o una mano de Primer 400 diluido al 50% con agua. Después de aprox. 4 horas a 20°C, aplicar Meteore 8.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

APLICACIÓN:

dilución:

listo para usar

sistema:

con llana inox y espátula

número de manos:

1

CICLO DE APLICACIÓN:

Efecto espatulado: Aplicar gradualmente una mano de Meteore 8 sobre una superficie de aprox. 1 - 2 m². Utilizar Frattone PV 43 con pasadas irregulares de 10 - 15 cm de longitud en todas direcciones.

CICLO DE APLICACIÓN:

Con Meteore 8 mojado, realizar pasadas en relieve y rayadas con Frattone PV 43 haciendo aplicaciones de 5 - 10 cm de longitud y en todas direcciones. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C alisar con papel de lija con grano de 220 / 260 para eliminar los grumos y las uniones. Aplicar posteriormente dos manos de Lamè de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de Lamè y el segundo, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. Lamè se aplica con Frattone PV 43 en todas las direcciones dejando muy poco producto sobre el soporte.

Rendimiento: Meteore 8 aprox. 1 l cada 3 - 4 m²; Lamè aprox. 1 l cada 16 - 20 m² (una mano por color dependiendo del espesor de Meteore 8 aplicado).

Efecto veteado (Vertical, Horizontal, Oblicuo): Aplicar gradualmente una mano de Meteore 8 sobre una superficie de aprox. 2 - 3 m². Emplear Frattone PV 43 con pasadas de espátula irregulares en el sentido elegido.

Con Meteore 8 mojado, crear estrías verticales (o en otra dirección a elección) con la Espátula PV 84 realizando pasadas suaves de 20 - 35 cm de longitud. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C alisar con papel de lija de grano de 220 / 260 para eliminar los grumos y posibles uniones no conformes. Aplicar posteriormente dos manos de Lamè de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de Lamè y el segundo, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. Lamè se aplica con Frattone PV 43 siguiendo el sentido de las estrías y dejando muy poco producto sobre el soporte. **Rendimiento:** Meteore 8 aprox. 1 l cada 3 - 4 m²; Lamè aprox. 1 l cada 16 - 20 m² (una mano por color dependiendo del espesor de Meteore 8 aplicado).

Efecto liso: Aplicar una mano de Meteore 8 con Frattone PV 43 con pasadas de espátula de 15 - 20 cm de longitud en todas direcciones. Esperar hasta que Meteore 8 fragüe y alisar levemente con la llana limpia, dando pasadas de espátula en todas direcciones. Pasadas 4 horas aprox. a 20°C, alisar con papel de lija de grano de 220 / 260 sólo para quitar los grumos y las uniones no conformes, luego aplicar dos manos de Lamè de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de Lamè y el segundo, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. Lamè se aplica con Frattone PV 43 en todas las direcciones dejando muy poco producto sobre el soporte. **Rendimiento:** Meteore 8 aprox. 1 l cada 10 - 11 m²; Lamè aprox. 1 l cada 35 - 40 m² (una mano por color dependiendo del espesor de abajo).

Efecto Burano: Aplicar la primera mano de METEORE 8 utilizando Frattone Inox PV 43 con pasadas de espátula de 30 - 40 cm de longitud en todas las direcciones y dejando sobre la superficie una capa fina como cobertura del soporte. Cuando METEORE 8 fragua, alisar levemente con la llana limpia para evitar lijar posteriormente. Pasadas 2 - 3 horas a 20°C aplicar la segunda mano de METEORE 8 siguiendo la misma técnica descrita anteriormente. Esperar otras 3 - 4 horas a 20°C hasta que METEORE 8 se seque correctamente y extender una mano de LAME' con pasadas de espátula de 5 - 10 cm (o a discreción) utilizando Frattone PV 43 y teniendo cuidado de no dejar espacios vacíos. **Rendimiento:** METEORE 8 aprox. 1 l cada 5 - 5,5 m²; LAME' aprox. 1 l cada 16 - 20 m² (una mano por color dependiendo del espesor de METEORE 8 aplicado).

SC 00240

Nota: Para los tonos claros (METEORE 8 no coloreado) se recomienda aplicar LAME' con llana de plástico PV 91.

Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +30°C.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS: Mezclar muy bien antes del uso empleando un agitador mecánico (ej.: taladro mezclador).

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Ficha nº SC 00240 realizada por el Responsable del Control de Calidad:

Edición nº 3

Febrero de 2020