



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



TOP COAT AR70 MATE + CT80

Ficha tecnica

NOMBRE:

GRUPO:

USO:

CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

TOP COAT AR70 MATE + CT80

Acabado transparente bi-componente con efecto mate

Formulado expresamente para crear un efecto mate y uniforme, resistente a los normales agentes químicos. Adecuado a las paredes y a los pavimentos de la línea VALPAINT E-VOLUTION.

Peso específico: 1.042 ± 30 gr/LT a 20°C

Rendimiento: 15 - 20 m²/KG dos capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico: mate

Color: transparente

Envases: KIT de KG 0,4 – KG 1

Al polvo: 20 minutos

En superficie: 1 hora a 20°C

Repintado: 4 horas a 20°C

Pisoteable: después de 24 horas a 20°C

el Top Coat AR70 debe ser catalizado con CT80, mezclandolo muy bien con una espátula de manera que el material pegado a las paredes de la lata confluya al centro para amalgamarse bien. El catalizador CT80 padece la humedad y por eso una vez abierto el envase debe utilizarse todo o debe ser cerrado muy bien La aplicación debe realizarse dentro de 1 hora a 20°C de la mezcla.

RENDIMIENTO	NORMATIVA	VALOR
RESISTENCIA AL LAVADO	UNI 10560	>20.000 ciclos
BRILLO	EN ISO 2813	5,8 GU
QUVB 1000h	ISO 11507	BRILLO PERDIDO < 10%
DUREZA DEL LAPIZ	ASTM D 3363	H
RESISTENCIA AL IMPACTO	-	1 kg.h = 100cm ningua fisura

PREPARACION

SOPORTES:

APLICACIÓN:

Catálisis: catalizar con CT80

Sistema: rodillo de esponja

Numero de capas: 2

Cuando el GEL o el Meteore 12 son secos, aplicar dos capas cruzadas de Top Coat AR70 MATE + CT80 con rodillo de esponja compacta PV 109 o 110, creando una superficie homogénea. Entre la primera y la segunda mano, esperar 4 horas a 20°C. En todo caso, no atender más de 24 horas a 20°C. En el caso de aplicación después del GEL EP40, lijar con papel de lija 400/500 la superficie que tiene irregularidad o imperfecciones.

SC 00285

Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +30°C.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir

NOTE: Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas después de su uso con alcohol étílico o agua.

Ficha n° SC 00285 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Enero 2019