



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

📞 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



SC 00243

MILLICOLOR ECO

Ficha tecnica

NOMBRE:

MILLICOLOR ECO

GRUPO:

pintura policromática satinada

USO

revestimiento al agua para interiores

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.068 ± 30 gr/LT. a 25°C

Viscosidad: = = =

Rendimiento: 3 - 4 m²/LT dos capas(puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

SECADO:

Efecto estetico: mate

Colores: colores del catálogo

Envases: LT. 5

En superficie: 4 hora a 20°C

Repintado: 6 - 8 horas a 20°C

En profundidad: 24 - 36 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Revestimiento para interiores policromático inodoro al agua. MILLICOLOR ECO se adapta especialmente para pintar viviendas particulares y locales públicos como hoteles, bares, cines, oficinas, escuelas, bancos, etc., brindando un toque de elegancia refinada.

PREPARACION SOPORTES:

Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja, descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Con la superficie seca, estucar y una vez seca, lijar para dejarla bien lisa. Luego aplicar como fijador una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua y después de aprox. 4 - 6 horas a 20°C pasar una segunda mano de PRIMER 400 diluido con agua al 20 - 25%. PRIMER 400 se aplica con Rodillo de lana y con pasadas lo más cruzadas posibles para conseguir una mayor cobertura del soporte. Después de 6 horas a 20°C, aplicar MILLICOLOR ECO.

Soportes Nuevos. Lijar sólo donde sea necesario para que quede más lisa la superficie. Aplicar PRIMER 400 diluido al 20 - 25% sólo en los estucados y después de 4 - 6 horas a 20°C pasar sobre toda la superficie, PRIMER 400 se aplica siempre para cubrir con Rodillo de lana y con pasadas de rodillo lo más cruzadas posibles para lograr la mayor cobertura de la superficie. Después de 6 horas a 20°C, aplicar MILLICOLOR ECO.

PREPARACION PRODUCTO:
APLICACION:

Dilución: al 10% con agua

CICLO APLICATIVO:

Sistema: pistola

Numero de capas: 2

Diluir MILLICOLOR ECO al 10% con agua y mezclar bien antes de cada aplicación. MILLICOLOR ECO se aplica pulverizando con una presión de 2,5 - 3,5 atmósferas, con una tobera no más pequeña de 2,5 mm de diámetro a una distancia de 20 - 30 cm de la superficie. El dibujo puede cambiar en función de la presión y del compresor empleados. Aplicar una primera mano de MILLICOLOR ECO en sentido vertical y con la pintura todavía mojada repasar en sentido horizontal. Después de 2 - 4 horas a 20°C pasar la segunda mano de MILLICOLOR ECO empleando la misma técnica de la primera, utilizando poco producto y uniformando el color de la superficie.

pagina 1/2

SC 00243

MILLICOLOR ECO LUMINISCENTE:

Agregar 0,250 l de MAGIC LIGHT Aditivo a 5 l de MILLICOLOR ECO y aplicar siempre pulverizando, sobre todas las paredes de una habitación iluminando luego el ambiente con luz artificial durante por lo menos 5 minutos y luego apagándola (o bien en caso black out) las paredes, se volverán a iluminar progresivamente para luego estabilizarse pasados algunos minutos. Dicha luminiscencia puede durar de 1 a 3 horas dependiendo de la intensidad de la luz absorbida, para luego atenuarse gradualmente en 2 o 3 horas.

MILLICOLOR ECO con MAGIC LIGHT vuelve los ambientes más seguros y confortables. Para aumentar la luminosidad y la duración es suficiente agregar una cantidad superior de aditivo (ej.: 0,500 l en 5 l de MILLICOLOR ECO).

Nota: Se aconseja utilizar MAGIC LIGHT Aditivo con los tonos más claros de MILLICOLOR ECO (ej.: C - D) mientras que para los tonos más oscuros (ej.: A - B) el efecto luminiscente será más atenuado. Con MAGIC LIGHT Aditivo los tonos de MILLICOLOR ECO aparecen levemente más claros, además, después de agregar MAGIC LIGHT, MILLICOLOR ECO se aplica dentro de las 24 horas para no perder la estabilidad.

Conservación: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aprox. en envases bien sellados y sin abrir. Después de la coloración, MILLICOLOR ECO se aplica dentro de los 15 - 20 días para evitar un color diferente

NOTE: mezclar muy bien antes de usar.

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +35°C. Lavar las herramientas con agua en caso que la pintura no sea seca y con solventes en caso que la pintura se haya secado.

Ficha n° SC 00243 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 1

Febrero 2014

pagina 2 de 2