



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



LÍNEA POLIURETANO

POLIDUR PQ 6XX

ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE. PARQUET

CARACTERÍSTICAS

Acabado para el barnizado de la madera que destaca por su transparencia, dureza y resistencia al impacto. Indicado para el barnizado de suelos de madera, maderas macizas y superficies expuestas, tales como barandillas, barras de bar... Clasificación EC3 (máxima) y 3100 ciclos según la norma UNE EN 14354 (Resistencia al choque y a la abrasión de suelos de madera).

MODO DE EMPLEO

Catalizar al 50% con CAT PU-211 (120211).

Diluir entre un 10%-15% con diluyente.

Viscosidad de aplicación : 20"- 23"

Proceso recomendado:

Soporte: Maderas macizas diversas

Fondo: INDUFON 0600 PQ. (120032) Dos manos

Lijado: Grano 320 - 400

POLIDUR PQ 6XX: 140 - 170 g/m²

Apto para aplicar con máquina de cortina.

Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

PROPIEDADES

PESO ESPECÍFICO	0,96 - 0,98	kg/L	ISO 2811-1
VISCOSIDAD	18 - 23	s	FORD-4, 20°C
VISCOSIDAD (A+B)	24 - 28	s	FORD-4, 20°C
NO VOLÁTILES	36 - 36	% w/w	2h - 120°C
NO VOLÁTILES (A+B):	40 - 42	% w/w	2h - 120°C
POT LIFE	3	h	20°C
SECADO (al Tacto)	0,5 - 1	h	25°C
SECADO (Total)	14 - 18	h	25°C

	PQ 695 200154	PQ 680 200152	PQ 650 200150	PQ 620 200153				
GLOSS	10 ± 2	20 ± 2	33 ± 3	70 ± 5				

DISOLVENTE RECOMENDADO

DTE POLIURETANO D-001 (700001), DTE D-007 (700007), DTE RETARDANTE D-006 (700006).

OTROS CATALIZADORES

CAT PU-181 (120181): Proporción de mezcla 1:1

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información

LÍNEA POLIURETANO

POLIDUR PQ 6XX

ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE. PARQUET

se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

VERSIÓN: 5 / FECHA DE REVISIÓN: 23/03/2020