INDUSTRIAS

# sambara

# PINTURAS LAGUN

C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

913 672 516 648 270 241

comercial@pinturaslagun.es

## ENLACE FICHA DE PRODUCTO

**www.pinturaslagun.es**

# Ficha Técnica

## LÍNEA POLIURETANO

# POLIDUR PQ 6XX

**ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE. PARQUET**

### CARACTERÍSTICAS

Acabado para el barnizado de la madera que destaca por su transparencia, dureza y resistencia al impacto. Indicado para el barnizado de suelos de madera, maderas macizas y superficies expuestas, tales como barandillas, barras de bar… Clasificación EC3 (máxima) y 3100 ciclos según la norma UNE EN 14354 (Resistencia al choque y a la abrasión de suelos de madera).

### MODO DE EMPLEO

Catalizar al 50% con CAT PU-211 (120211).
Diluir entre un 10%-15% con diluyente.
Viscosidad de aplicación : 20"- 23"
Proceso recomendado:

Soporte: Maderas macizas diversas
Fondo: INDUFON 0600 PQ. (120032) Dos manos
Lijado: Grano 320 - 400
POLIDUR PQ 6XX: 140 - 170 g/m2

Apto para aplicar con máquina de cortina.
Es imprescindible una perfecta homogeneización del producto, mediante agitación, antes de la aplicación del mismo.

### PROPIEDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| PESO ESPECÍFICO | 0,96 - 0,98 | kg/L | ISO 2811-1 |
| VISCOSIDAD | 18 - 23 | s | FORD-4, 20ºC |
| VISCOSIDAD (A+B) | 24 - 28 | s | FORD-4, 20ºC |
| NO VOLÁTILES | 36 - 36 | % w/w | 2h - 120ºC |
| NO VOLÁTILES (A+B): | 40 - 42 | % w/w | 2h - 120ºC |
| POT LIFE | 3 | h | 20ºC |
| SECADO (al Tacto) | 0,5 - 1 | h | 25ºC |
| SECADO (Total) | 14 - 18 | h | 25ºC |

| | PQ 695 200154 | PQ 680 200152 | PQ 650 200150 | PQ 620 200153 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS | 10 ± 2 | 20 ± 2 | 33 ± 3 | 70 ± 5 | | | | |

### DISOLVENTE RECOMENDADO

DTE POLIURETANO D-001 (700001), DTE D-007 (700007), DTE RETARDANTE D-006 (700006).

### OTROS CATALIZADORES

CAT PU-181 (120181): Proporción de mezcla 1:1

### ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5ºC y 30ºC. En estas condiciones, es aconsejable emplearlo antes de 6 meses.

### OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS. Esta información

# Ficha Técnica

## LÍNEA POLIURETANO

## POLIDUR PQ 6XX

**ACABADO POLIURETANO TRANSPARENTE. PARQUET**

se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales, sin que ello suponga obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.
VERSIÓN: 5 / FECHA DE REVISIÓN: 23/03/2020

**INDUSTRIAS SAMBARA, S.L.**
Crta. de Belvis, Km. 1,200 - 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) / Tfno: 91 658 04 45 - Fax: 91 658 07 19