



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



PRIMART 600

Ficha Técnica

NOMBRE

GRUPO:

EMPLEO:

CARACTERÍSTICAS:

SECADO:

CARACTERÍSTICAS Y

RESISTENCIA

PREPARACIÓN

SOPORTE:

PREPARACION

PRODUCTO:

APLICACIÓN:

PRIMART 600

Fondo traspirante al agua para interior.

Pintura al agua profesional blanca, caracterizada por su elevada cobertura y su punto de blanco.

peso específico: 1.690 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad: 6.700 cps

rendimiento: 12 - 14 m²/LT una capa

(puede variar en base de la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el método de aplicación)

efecto estético: mate

colores: blanco (es posible colorear con COLORI' o con otro color para sistema al agua resistente a los rayos UV)

envase: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

en superficie: 30 minutos a 20°C

repintado: 4 hora 20°C

en profundidad: 12 hora a 20°C

Resiste a la atmosfera rural y marina. No obstaculiza la transpiración de la pared.

Eliminar las viejas pinturas no ancladas y harinosas y lavar con agua y jabón adecuados. Cuando el soporte está seco, estucar y lijar bien la superficie. Sucesivamente aplicar, como fijador, una mano de Primart 600 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de Primart 600 diluido al 15 - 20%. Si la superficie está sana y no harinosa, lijar donde está necesario y aplicar solo una mano de Primart 600 diluido al 15 - 20% con agua.

El Primart 600 se puede aplicar con rodillo, brocha o pulverizador con pasajes cruzados para obtener una cobertura mayor de la superficie. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicación del Sabulador Lux o Sabulador Matt.

dilución: diluir al 15 - 20% con agua

Sistema: brocha - rodillo - pulverizador

Número de estrato: 1 - 2

estabilidad: 2 años aproximadamente en envases bien cerrados, nunca abiertos

NOTA:

La temperatura de aplicación y conservación debe estar comprendida entre +5°C e +30°C. Este producto es sensible al hielo. Lavar las herramientas después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00152 emitida por el Responsable de Control y Calidad:

Edición n° 10

Agosto 2019