



RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



FICHA TÉCNICA MICROESFERAS DE VIDRIO

Echostar 5 - TAPS

35001A011E00

Nomenclatura CE	Echostar 5
Denominación del producto	Echostar 5 - TAPS
Código producto Sovitec	35001A011E00

** CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO

1) Granulometría *Masa retenida acumulada %*

Tamiz - μm	1000	710	600	355	212	125
Mínimo	0	0	5	40	70	95
Máximo	2	10	40	80	100	100

2) Resistencia físico-química (H₂O - HCl - CaCl₂ - Na₂S) *Conforme a la norma EN 1423*

3) Requisitos de calidad

Diámetro de las microesferas de vidrio mm	Porcentaje ponderado máximo de microesferas de vidrio defectuosas
< 1	20%

4) Índice de refracción *Clase A $\geq 1,5$*

5) Tipo de tratamiento *SBP - SBP ECO*

6) Sustancias peligrosas

Arsénico (As)	Clase 1
Plomo (Pb)	Clase 1
Antimonio (Sb)	Clase 1

** EMBALAJE Y MARCADO

Embalaje : saco plástico 25KG

Palet : 1000kg CP1

Funda : Sí

Marcado : CE+AENOR

** CONSERVACIÓN

12 meses

** CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Consultar notas técnicas de Sovitec

Última versión

04/12/2013



A bright experience



sovitec.com