



Landecolor

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





FICHA TÉCNICA

ROCHASTAIN QUITAMANCHAS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento aislante liso para techos y paredes.

Rápido secado y facilidad de aplicación.

Ideal para aplicar en superficies con manchas de diferente naturaleza o difícilmente renovables con emulsiones acuosas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sobre soportes nuevos o de renovación, cubre manchas de nicotina, grasa, hollín, cartón, yeso, manchas de humedad secas y fondos amarillentos por el transcurso del tiempo.

Su rápido secado y rapidez de repintado lo convierten en el producto ideal en la aplicación sobre techos y paredes de recintos y locales donde se busquen soluciones rápidas, limpias y con total eficacia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso específico (20°C):	1,650 ± 0,050 gr./litro.
Viscosidad:	120 ± 5 UK a 20° C.
Color:	Blanco
Acabado:	Mate.
Finura de molienda:	40 micras.
Espesor normal de película:	30-35 micras.
Sólidos en peso:	77 ± 2%.
Sólidos en volumen:	57 ± 2%.
COV's:	350 gr/lt.
Tª inflamación:	3º C.
Secado al aire (20° C):	
<i>Seco sin pegajosidad:</i>	20 minutos.
<i>Seco total:</i>	Menos de 2 horas.
Tiempo de Repintado:	20 minutos.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de aprox. **4-5 m²/kg.**, para un espesor de 35 micras, y dependiendo de las condiciones del soporte y del sistema de aplicación.

Las herramientas deben limpiarse con disolvente Rochasol ST-100 o Rochasol universal.

Un disolvente **no adecuado** ocasionaría problemas de adherencia en la pintura.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros, 4 litros y 15 litros.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola, de la siguiente manera:

- **A pistola:** Diluir con nuestro disolvente Rochasol ST-100 hasta obtener 16-19" CF4.
Condiciones de aplicación:
 - Presión: 3-4 atmósferas.
 - Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.
 - Capas: Una ligera.
- **A rodillo y brocha:** Aplicar una primera mano diluida al 10% con disolvente Rochasol ST-100 y después una segunda mano tal y como se suministra, si fuese necesario.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

