



Landecolor

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





FICHA TÉCNICA

ROCHATEX SEMIMATE R-400

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, pigmentos de gran poder cubriente y cargas inertes.

Para interior y exterior.

Impermeable al agua y con alta resistencia a agentes atmosféricos.

Adecuado para la protección y decoración de todo tipo de edificaciones.

Acabado semimate.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Puede aplicarse **prácticamente sobre todos los materiales de uso corriente en la construcción**: revoques, morteros, hormigones, materiales aislantes, fibrocemento, bloques, enlucidos de yeso, prefabricados de escayola, etc, cuando se quiere obtener un acabado semimate ("cáscara de huevo").

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso específico: | 1,400 – 1,850 gr./litro a 20°C, s/color. |
| Viscosidad: | 105 - 140 UK a 20°C. |
| Colores: | Blanco, Amarillo Señales, Amarillo Oro, Naranja, Rojo Señales, Ocre, Rojo Tenis, Tabaco, Negro, Verde Frontón, Verde Señales, Azul Señales, Azul Ultramar. |
| Acabado: | Semimate sedoso. |
| Sólidos en peso: | 64 ± 1% (referido al blanco). |
| Sólidos en volumen: | 44 ± 1% (referido al blanco). |
| COV's: | 11,3 gr/lt |
| Tª de inflamación: | Ininflamable. |
| Secado al aire (20 ° C): | |
| <i>Seco al tacto:</i> | 20 minutos. |
| <i>Seco total:</i> | Menos de 2 horas. |
| Tiempo de repintado: | 6 horas. |
| Textura: | Muy suave. |

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **6-7 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación puede realizarse por medio de **brocha y rodillo** o bien por proyección **a pistola**.

Para dejar la viscosidad adecuada, puede diluirse en un 10% máximo con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

SUMINISTRO

Se suministra en envase de plástico de 750 ml, 4, 8 y 15 litros para blanco y de 4 y 15 litros para colores.

SOPORTE

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

Los soportes excesivamente absorbentes deben humedecerse previamente o mejor aplicar un alquili líquido diluido con agua.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

