

**BONDEX BONDEX BONDEX**

# PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516      📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



## Definición

- Preparación de las maderas con copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

## Destino

- INTERIOR NUEVOS / ANTIGUAS
- Preparación de las maderas de interior antes del barnizado, si se pretende un acabado a poro cerrado.

## Propiedades

- Buen sellado.
- No altera el color de la madera.
- Regulariza la absorción de la superficie.
- Prepara la madera para un acabado perfecto.
- Secado rápido.



## Datos ambientales

|                                                    |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valor límite de la CE para este producto (cat A/g): 30g/L</li> <li>■ Este producto contiene un máximo de 27g/L de COV</li> </ul> |
| ■ Ficha de datos de seguridad                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consultar la FDS en:<br/><a href="http://www.seigneurie.es">www.seigneurie.es</a></li> </ul>                                     |

## Características generales

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Envase: Líquido lechoso</li> <li>■ Satinado</li> </ul>                                                                                | <b>Colores y Envases</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En stock: Incoloro</li> <li>■ Formatos disponibles: 0,75L, 2,5L</li> </ul>                                                                | <b>Extracto seco (sólidos)</b> <p>(Medido en blanco)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ En volumen (teórico): 37 ± 2%</li> </ul>         |
| <b>Secado (a 23°C - 50% HR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Secado al tacto: 15' aprox.</li> <li>■ Repintado: 30' aprox.</li> <li>■ Aplicación de acabados: 2h aprox.</li> </ul> | <b>Rendimiento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 14 a 15 m<sup>2</sup>/L (por capa)</li> </ul> <p>Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.</p> | <b>Densidad</b> <p>(Medido en blanco): Kg/dm<sup>3</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1,01 ± 0,01 (norma EN ISO 2811-1)</li> </ul> |

# Aplicación

Septiembre 2019

## Proceso

|                         | TRATAMIENTO              |                             |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| TIPO DE SOPORTE         | NUEVOS                   | ANTIGUOS                    |
| PREPARACIÓN             | LIMPIEZA                 | Eliminar acabado<br>Limpiar |
| APLICACIÓN <sup>1</sup> | 1 ó 2 capas de TAPAPOROS |                             |
| ACABADO                 | Según producto elegido   |                             |

(1) Se deben respetar los rendimientos indicados para obtener un acabado perfecto. Consúltense las fichas técnicas correspondientes.

## Soportes y Preparación

### Soportes

- Nuevos:
  - Madera sin tratar.
- Antiguos:
  - De igual naturaleza que los nuevos, recubiertos o no con sistemas de pintura/barniz/lasure antiguos. Para determinar la naturaleza de las preparaciones necesarias hay que efectuar una inspección previa.

### Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes.
- En madera, se recomienda evitar aplicar el producto cuando la humedad en la madera sea superior al 15%.
- Eliminar cualquier tipo de acabado, lijando o aplicando BONDEX DECAPANTE UNIVERSAL (consultar ficha técnica)
- En maderas nuevas sin tratar, se recomienda la aplicación de FONDOS BONDEX para un tratamiento preventivo y/o curativo.
- Aplicar el producto directamente sobre la madera limpia.

## Aplicación

### Material de aplicación

- Brocha
- Pistola

### Dilución

- Listo al uso.

### Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el producto suavemente hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar 1 ó 2 capas de **TAPAPOROS**, asegurándose que todo el soporte queda cubierto uniformemente.
- Una vez seco, proceder a un lijado de toda la superficie y eliminar el exceso de película. Limpiar el polvo después del lijado para mejorar la adherencia y la resistencia final del acabado.
- Limpieza con agua dulce.

### Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación : Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 5°C , inferiores a 35°C y humedad relativa interior máximo 80%.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, durante 24 meses en su envase original, sin abrir. (almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- El acabado puede ser barniz acuoso, sintético o celulósico, **no se puede utilizar con lasur**.
- El producto en el envase tiene un aspecto lechoso, que se esclarece después del secado.

## Características legales

### Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas portuguesas están certificadas según ISO 14.001.