Seigneurie PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Seigneurie PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Seigneurie PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Seigneurie PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Seigneurie PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Seigneurie PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PINTURAS LAGUN

C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

913 672 516

648 270 241

comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es

IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE

Alta elasticidad | EXT

Febrero 2020

Definición

Revestimiento elástico e impermeable para sustratos horizontales, a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Destino

- EXTERIOR NUEVO/MANTENIMIENTO
- Indicado para el tratamiento e impermeabilización en continuo contra las filtraciones de agua en tejados, pavimentos y terrazas

Propiedades

- Resistencia al tráfico peatonal moderado.
- Buena resistencia al exterior.
- Fácil aplicación.
- No bituminoso.
- Buena elasticidad.
- Impermeable.
- Buena adherencia.
- Elongación 300%.

Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (cat. A/c): 40g/L ■ Este producto contiene un máximo de15g/L de COV
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: **www.seigneurie.es**

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido untuoso
- Acabado: Semi-mate, aspecto liso

Colores y Envases

- En stock: Blanco y colores ***Ready***
- Formatos disponibles: 4L,15L

Extracto seco (sólidos)

(Medido en blanco)
- En volumen (teórico): 52±1%

Secado (a 23°C - 50% HR)

- Repintado: 6-24h aprox.*
- Secado total: 5 días (según la temperatura y humedad ambiental)

*En invierno se recomienda 12h a 24h, según condiciones ambientales.

Rendimiento

- 1,5 - 2L/m² (consumo total)

(Para una óptima impermeabilización, se recomienda alcanzar un espesor de película seca mínimo de 1mm.)

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

Densidad

(Medido en blanco): Kg/dm³
- 1,28± 0,05 (norma EN ISO 2811-1)

IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE

Febrero 2020

Aplicación

Proceso

	IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR	
TIPO DE SOPORTE	- No pintados porosos	- Pintados antiguos - No pintados no porosos
IMPRIMACIÓN[1]	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE diluido un 15% con agua potable	CONSULTAR SI ES NECESARIO
CAPA DE ACABADO	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE cumpliendo con un consumo de 1,5 - 2L/m² hasta alcanzar un espesor de película seca mínimo de 1mm	

(1) Se deben respetar los rendimientos indicados para obtener una acabado perfecto. Consúltense las fichas técnicas correspondientes.

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
  - Hormigón, cemento y aglutinados hidráulicos
  - Baldosas y tejas (porosas)
- Antiguos:
  - De igual naturaleza que los nuevos, recubiertos o no con sistemas de pintura antiguos. *Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesarias hay que efectuar una inspección previa.*

Preparación

- Los soportes deben ser duros, estar completamente secos, cohesionados, firmes y exentos de polvo.
- Deben realizarse las reparaciones oportunas para conseguir una buena planimetría y evitar fisuras, grietas, ampollamientos del revestimiento actual y otros defectos del soporte.
- **Las eflorescencias salinas, grasas, mohos, algas y otros contaminantes, deberán eliminarse utilizando un producto adecuado, en caso de duda contacte con nuestro departamento técnico.**
- Los soportes de hormigón deben estar completamente curados antes de pintar.
- Los puntos con humedad u otras patologías deberán solucionarse antes de ser pintados.
- La pintura antigua mal adherida debe eliminarse completamente.
- Si la pintura antigua se encuentra en buen estado, proceder a una limpieza y un lijado cuidadoso.

"La finalidad de estas instrucciones es informar nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Las informaciones contenidas se basan en nuestros conocimientos actuales y el resultado de ensayos realizados con un afán constante por la objetividad en función de las condiciones de utilización, conforme con las normas o la DTU en vigor." Por la constante evolución de la técnica, nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, deben comprobar en nuestros servicios si existe una versión actualizada de estas instrucciones.

IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE

Febrero 2020

Aplicación

Material de aplicación

- Brocha (para superficies pequeñas y retoques)
- Rodillo de pelo medio o largo
- Pistola

Dilución

- Brocha / Rodillo: primera capa diluir hasta un máximo de un 15% con agua y las restantes sin diluir.
- Pistola: Consultar

Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el producto antes de su utilización, hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar el producto en capas cruzadas, cumpliendo con el consumo recomendado de1,5 - 2L/m² de **IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE** hasta alcanzar el espesor de película seca mínimo de 1mm.
- En juntas de dilatación o superficies que presentan fisuras, se recomienda la aplicación de malla de poliéster o fibra de vidrio entre la primera capa (antes de su secado total) y la segunda capa.
- Limpieza con agua dulce, o con disolvente aromático si el producto se ha secado.

Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF DTU 59.1: temperatura ambiente y temperatura del sustrato superiores a 5ºC. Humedad relativa ambiental inferior al 80%. No aplicar en atmósferas que pueden provocar condensaciones, ni sobre superficies heladas o sobrecalentadas, ni generalmente bajo condiciones que pueden llevar a una activación anormal del secado (viento, sol, etc.)
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 24 meses en su envase original, sin abrir.
- Almacenar el envase original entre 5ºC y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.

Características legales

Certificaciones y Ensayos

- Certificado de **elasticidad** (Determinación de las propiedades en tracción) según norma UNE EN-ISO 527-1:2012 / -3:2012

PPG Dyrup Spain, S.A.
C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol. Ind. Santiga
08210 - Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 937 293 000
www.seigneurie.es