

BONDEX

BONDEX

BONDEX

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



Definición

- Protector para madera, de acabado transparente incoloro o con color, formulado con emulsión alquídica modificada, en base acuosa. Contiene pigmentos orgánicos e inorgánicos.

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
NUEVOS/REHABILITACIÓN
- Para la decoración y protección de madera en interior y/o exterior, nueva o previamente tratadas con algún sistema de protección, excepto tarimas y superficies horizontales con tránsito peatonal.

Propiedades

- Excelente aplicabilidad
- Protección fungicida de la superficie
- Excelente protección contra la humedad
- Buena repelencia al agua
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Formulado con tecnología **Quick Rain Protect***



Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (subcat. A/e): 130 g/L (2010) ■ Este producto contiene un máximo de 130 g/L de COV
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido
- Acabado: Satinado

Obs.: El brillo puede aumentar en superficies saturadas.

Secado (a 23°C - 60% HR)

- Secado al tacto: 30 minutos
- Repintado: 3h aprox.
- Total: 3-4 semanas

Obs.: según las condiciones ambientales, temperatura, el tipo de madera

Colores y Envases

- En stock: Incoloro y Colores Ready
- Formatos disponibles: 0,75L, 5L

Rendimiento

- Madera Rugosa: 6-8 m²/L /capa
- Madera lisa: 8-10 m²/L /capa

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

Extracto seco (sólidos)

- (Medido en incoloro)
- En volumen (teórico): 25-27 %

Densidad

- (Medido en incoloro): Kg/dm³
- 1,0-1,1 Kg/L

Aplicación

Marzo 2025

Proceso

TIPO DE SOPORTE	PREPARACIÓN ¹	IMPRIMACIÓN	ACABADO
Soporte nuevo	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza general - Desinfectar con DYRUWASH <ul style="list-style-type: none"> - Lijar - Desempolvar 	- Tratamiento preventivo contra hongos e insectos con XYLOPHENE S.O.R.2	- 2-3 capas de CLASSIC AQUA
Soporte tratado			

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Madera con poro
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, tratados o no con esmaltes, protectores, barnices u otros similares, sanos.
 - Para maderas pintadas con otros productos, eliminar todo hasta llegar a madera nueva.
 - Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña de control.

Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes.
- Para superficies barnizadas debe eliminarse la pintura o barniz mediante lijado o usando un decapante adecuado.
- Se desaconseja aplicar el producto cuando la humedad en la madera sea superior al 15%, en maderas exóticas 18%.
- Antes de aplicar se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia, con una lija de grano 220-240.
- Como tratamiento preventivo/curativo se recomienda la aplicación de **Xylophene Hydro** o **Xylophene S.O.R.2**, previamente. Las maderas presurizadas o impregnadas al vacío (corroboradas), como la madera exótica, no deben ser tratadas contra hongos filamentosos (*Sponges*). Aunque tras 24 horas y dentro del periodo de 14 días, la madera puede ser tratada superficialmente con **CLASSIC AQUA** si el tipo de madera lo permite (consultar).

Esta información técnica puede ser modificada de acuerdo con los desarrollos técnicos del producto. Corresponde al usuario del producto comprobar, antes de cualquier aplicación, que esta es efectivamente la última edición de la ficha técnica.

Aplicación

Material de aplicación

- Brocha, Rodillo

Dilución

- SIN DILUIR

Modo de aplicación y limpieza de herramientas

- Agitar el producto suavemente hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar, sin dilución, 2-3 capas de **CLASSIC AQUA**.
- Limpieza de herramientas con agua y detergente, inmediatamente tras su uso.

Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación: Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 2°C , inferior a 35°C y humedad relativa máximo 80%.
- Evitar aplicar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo y/o frío.
- No aplicar el producto sobre madera caliente o con contacto directo Sol.
- No apilar las maderas pintadas hasta el secado total del producto.
- Si el producto estuviera en contacto con colas fenólicas durante el secado, pueden aparecer manchas blanquecinas.
- Todos los colores pueden ser mezclados entre sí para conseguir un color intermedio, en una proporción 1:1.
- **No aplicar el producto en acabado INCOLORO para maderas expuestas al exterior**, se debe mezclar mínimo 1:1.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 12 meses en su envase original, sin abrir. (almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.
- Contribuya a la preservación del medio ambiente. Si en el envase quedase una fina capa de producto seco en el fondo y en las paredes, puede ser llevado al punto de reciclado.
- Para eliminar envases con producto no reutilizable, añadir al recipiente material absorbente, como arena de gato o papel de diario y dejar secar.
- Entregue los envases vacíos o con restos de producto en un punto de reciclado adecuado (consulte las normativas vigentes). Cierre bien el envase tras su uso.
- *La nueva tecnología **Quick Rain Protect** protege la madera de la lluvia tras 30 minutos de la aplicación (temperatura óptima entre 2° y 25°C).

Certificaciones

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas europeas están certificadas según ISO 14001 e ISO 9001



PPG Dyrup, S.A.
 Rua Cidade de Goa, 26
 2685-038, Sacavém (PORTUGAL)
 Tel.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es

