

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



FONDO POLIURETANO BLANCO MADERLAK

Interior.



Código de producto : 132 0566

Descripción

Fondo de poliuretano blanco aromático, con buena cubrición de cantos y aristas, fácil lijado manual y buen repintado. Muy buena aplicación en vertical.

Campos Aplicación

Recomendado para el sellado de grandes superficies irregulares (lacado del mueble en general).

Datos técnicos

Naturaleza	Poliuretano aromático
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,25 - 1,30kg/l
Rendimiento	5 - 6 m2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 minutos al tacto
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	1 - 2 horas
Proporción de la Mezcla	Base/Catalizador: 2/1
Vida de la Mezcla a 23°C	4 horas
Métodos de aplicación	Aerográfica, airmix , airless y electrostática
Dilución	Aerográfica, airmix , airless: 0 - 5%, electrostática: 5 - 10%
Diluyente	Diluyente Poliuretano Maderlak
Limpieza de utensilios	Disolvente Limpieza Maderlak
Espesor Recomendado (ISO 2808)	180 - 220 gr/m2
Condiciones de aplicación, HR<80%	+20°C - +30°C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	Base: 10°C, endurecedor: 4°C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	41 - 43%
Presentación	15 l., 6 l. y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar a 20°C.
Sobre soportes (chapa, macizos, MDF,...) previamente lijados, eliminar mediante soplado los restos del lijado, aplicar 2 - 3

capas de Fondo Poliuretano Blanco al rendimiento recomendado en la presente ficha técnica, a intervalos de 1 -2 horas entre capas. Dejar 14 - 16 horas antes de proceder a lijar con lija de grano 280-320.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

