

LACA POLIURETANO INCOLORO MATE MADERLAK

Interior.



Código de producto : 134 0003

Descripción

Acabado de poliuretano incoloro aromático, con buen poder de relleno y excelente comportamiento en aplicación vertical. Buena resistencia al roce y al rayado. excelente homogeneidad de matizado.

Campos Aplicación

Para todo tipo de molduras y torneados que puedan acabarse con pistola. Excelente comportamiento en sillería, así como en el barnizado de mueble montado.

Datos técnicos

Naturaleza	Poliuretano aromático
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,96 - 0,98 kg/l
Rendimiento	8 - 9 m2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 minutos al tacto
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Consigo mismo: a partir de 12 horas
Proporción de la Mezcla	Laca/Catalizador: 2/1
Vida de la Mezcla a 23°C	4 horas
Métodos de aplicación	Aerográfica, airmix , airless y electrostática
Viscosidad de Aplicación	Copo Ford 4: 16 - 18 segundos.
Dilución	Aerográfica, airmix , airless: 0 - 10%, electrostática: 5 - 10%
Diluyente	Diluyente Poliuretano Maderlak
Limpieza de utensilios	Disolvente Limpieza Maderlak
Espesor Recomendado (ISO 2808)	120 - 130 gr/m2
Condiciones de aplicación, HR<80%	+20°C - +30°C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	Base: 16°C, endurecedor: 4°C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	32 - 34%
Presentación	15 l, 6 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar el producto(20°C).

Sobre tableros rechapados y macizos, previamente fondeados con **Fondo Poliuretano Incoloro**, lijar, eliminando mediante solplado los restos procedentes del lijado y aplicar la **Laca Incolora Mate**.

En caso de tener que repintarse consigo mismo, recomendamos efectuar un suave lijado con lija de grano fino(320-400).

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

