

BONDEX

BONDEX

BONDEX

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



CLASSIC MATE



INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4385 FT N°0069

FEB-2020(WE239)



- Protector decorativo para madera de acabado transparente y coloreado, formulado con resinas alquídicas y con agentes protectores de superficie. Contiene pigmentos orgánicos e inorgánicos.
- Utilizado para el embellecimiento, protección y conservación de maderas (puertas, pérgolas, ventanas, vallas u otras piezas de madera). No utilizar como protector en suelos de madera.
- Brillo **Mate**
- Acabado **Liso**
- Disponible en **Incoloro, Pino Oregon, Roble, Nogal, Castaño, Macassar, Teca, Caoba Oscuro, Pino de California, Negro y Base 30**

0,75L

5L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Lasur decorativo	Interior/ Exterior	Madera

PROPIEDADES

No fisura ni escama

Protección fungicida en la superficie

Repela el agua e permeable al vapor de agua

Coloración con gran resistencia a los filtros anti UV

Buena penetración

BENEFICIOS

Fácil mantenimiento

Retarda el desarrollo de los hongos, musgo y moho

Buena durabilidad

Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV

Protege la madera en profundidad

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
10-16 m² / litro (por capa) (depende del tipo de madera y de su absorción)
 - SECADO AL TACTO: **Aprox. 6 h**
 - REPINTADO: **Aprox. 16 h** (23°C e HR 60%)
- Nota: El tiempo de secado de este producto puede aumentar en algunos tipos de madera y en la época de invierno.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **0,8-1,0 g/ml.**
 - SÓLIDOS EN PESO: **28,8%.**
 - SÓLIDOS EN VOLUMEN: **24,3%.**
 - VISCOSIDAD: **14-15 sec/DIN copa 4mm (20°C)**
 - Brillo: **Mate (sup. Absorventes); Mate sedoso (sup. Saturadas)**
 - PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **Aprox. 62°C,** (Pensky Martens)
- Valor limite de UE para este producto (subcat. A/e):400g/l.
Este producto contiene un máx. 399 g/l COV



CLASSIC MATE

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4385 FT N°0069

FEB-2020(WE239)

Preparación de Superficies

En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia de arena, polvo y grasa y bien secas.

- En maderas nuevas, aplicar previamente **Classic Fondo Matarcomas (ref. 4280)** para la prevención contra el ataque de insectos y hongos xilófagos.
- En maderas con protectores en mal estado, barnices, ceras, esmaltes y etc., eliminar completamente la pintura vieja mediante lijado, raspado, etc. y proceder a continuación como en maderas nuevas.
- En superficies ya pintadas con un protector en buen estado y se desee realizar el mantenimiento, proceder a una limpieza de la superficie mediante una lija de grano fino sin ejercer mucha presión y aplicar 1 capa de **Classic Mate**.

Aplicación

- Agitar bien el producto antes de usar.
- Aplicar en el interior 2 capas pero en el exterior 2-3 capas de **Classic Mate**, sin diluir. Para conseguir un acabado más fino, lijar suavemente antes de aplicar la última capa con una lija de 220-240.
- Aplicar el producto cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera.

Sistema de aplicación

- Brocha , rodillo o pistola (para trabajos específicos).

Limpieza de herramientas

- Disolvente sintético

Indicaciones importantes

- La durabilidad al exterior de los acabados incoloros, debido a su ausencia de pigmentos, es notablemente inferior a los acabados coloreados. La degradación al exterior es mayor en superficies sometidas a condiciones extremas (exposición sur, sur-oeste, superficies horizontales o con inclinaciones inferiores a 45°, aristas). En ambos casos, se recomienda su revisión periódica y proceder a su mantenimiento cuando presente síntomas de degradación.
- Todos los colores se pueden mezclar entre sí, obteniendo tonos intermedios.
- Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.
- La madera a tratar debe tener un grado de humedad máximo 15% o 18% (maderas exóticas).
- Se recomienda aplicar con una humedad relativa inferior al 80% y la temperatura ambiente y de la superficie debe ser superior 10 ° C.
- En algunas maderas exóticas se recomienda realizar una prueba previa. Las maderas contienen extractos colorantes que pueden aumentar el tiempo de secado.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PPG DYRUP SPAIN, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberá del Vallés Barcelona, Spain
www.seigneurie.es
Tel.: +34 93 729 30 00

Una marca PPG



2/2