

BONDEX BONDEX BONDEX

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



BARNIZ UNIVERSAL

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4430/4435 FT N° 205



INT/EXT

FEB-2020 (WE240)



- Barniz Universal es un barniz sintético para madera, formulado con resinas alquídicas y alquídicas uretanadas.
- Recomendado para puertas, muebles de madera, ventanas.
- Brillo **Brillante y Satinado**
- Colores disponibles: **Incoloro, Roble medio, Nogal, Roble oscuro, Caoba**

0,75L 4L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Barniz	Interior/ Exterior	Maderas

PROPIEDADES

Facil aplicación

Buen lacado

Flexible

Buena resistencia a la pérdida de brillo

BENEFICIOS

Adecuados para profesionales y bricolage

Buen acabado

Acompaña la deformación natural de la madera

Mayor durabilidad

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: **12-14 m²/l por capa**
- SECADO AL TACTO: **2-3 h (23°C)**
- REPINTADO: **aprox.16 h**
- PARA SU UTILIZACIÓN: **aprox.24h**

Las condiciones ambientales y del tipo de la madera puede variar los tiempos de secado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	Satinado	Brillante
DENSIDAD (23°C)	0,97 ± 0,02	0,95 ± 0,02
VISCOSIDAD (Ford 4 a 23°C)	80-85 KU	75-80 KU
SÓLIDOS EN VOLUMEN	70 ± 1 %	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	21-55 ° C (de acuerdo con la Directiva de Materias Peligrosas 1999/45/CE)	
COVs : Valor limite de UE para este producto (subcat. A/e):400g/l(2010). Este producto contiene un máx. 400 g/l COV		

BONDEX

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

Preparación de Superficies

- En general, los soportes deben estar limpios, secos, firmes y exentos de polvo y grasas. En superficies vitrificadas o muy duros deben ser lijadas, para facilitar la adherencia a la nueva aplicación.
- En superficies ya pintadas o barnizadas decapar totalmente pintura y eliminar el barniz mal adherido, como **Decapante Universal**, tener cuidado de limpiar los residuos completamente. Si el producto existente no se conoce el origen, se recomienda la realización de un test de compatibilidad.
- Para un tratamiento preventivo y /o curativo contra hongos e insectos, aplicar previamente **Classic Fondo Matacarcomas**.

Aplicación

Maderas nuevas

- En acabados a poro abierto: Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 a 3 capas, listo al uso. Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más perfecto.
- En interiores, para acabados con poro cerrado, aplicar 1-2 capas de **Bondex Tapaporos**, lijar ligeramente y 2 capas del producto.

Madera embarnizada

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 a 3 capas, listo al uso . Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más perfecto.
- Realizar el trabajo en locales en interior bien ventilados o con extracción.
- En el exterior evitar actividades expuestas superiores a 4h. Usar el equipo adecuado según la norma EN 140, con un filtro del tipo A/P2 o mejor.

Sistema de aplicación

- Brocha, rodillo de esmaltar o pistola

Limpieza de herramientas

- Disolvente Sintético, después lavar con agua y detergente.

Indicaciones importantes

- No aplicar el producto cuando la humedad de la madera sea superior al 15% o 18% (en caso de maderas duras o exóticas).
- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35°C, y una humedad relativa inferior al 80%.
- Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar o con la madera caliente.
- Proteger la madera de la lluvia, por lo menos las primeras 24 h de la aplicación.
- El color de la madera puede alterar significativamente cuando se pinta con el producto. Se recomienda hacer un test previo en una pequeña superficie.
- El barniz satinado después de un tiempo de almacenaje, tiene tendencia a presentar un ligero poso fácilmente dispersable. Recomendamos una homogeneización antes de la aplicación.
- En zonas muy expuestas a la intemperie o a la luz solar, podrá tener un desgaste más rápido de la capa de barniz, por lo que estas zonas se deberá realizar un mantenimiento periódico cuando se detecte una degradación.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.