

**BONDEX**   **BONDEX**   **BONDEX**

# PINTURAS **LAGUN**



C/José María de Pereda, 26 (Madrid)



913 672 516



648 270 241



comercial@pinturaslagun.es

## **ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# VITRIFICADOR

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF. 4670 / 4675 FT N° 0150



INT

FEB-2020 (WE0242)



- Barniz para madera, formulado a base de resinas alquílicas modificadas con poliuretano, rigorosamente seleccionadas y controladas.
- Utilizar en suelos, parquet, puertas, muebles, techos de madera en el interior.
- Brillo **Satinado y Brillante**
- Disponible en **Incoloro**

0,75L

4L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Barniz para suelos	Interior	Madera

## PROPIEDADES

Ideal para suelos y parquet

Buena resistencia a la abrasión

Lavable

Fácil aplicación

## BENEFICIOS

Protección y decoración

Mayor durabilidad

Limpieza fácil

Fácil de utilizar

## CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: **10-12 m<sup>2</sup> /L (por capa)**
- SECADO AL TACTO: **1-2 h (23°C)**
- REPINTADO: **6-8 h (23°C)**
- PARA UTILIZACIÓN: **aprox. 24 h**

(endurecimiento total se alcanza después de 1 semana de la aplicación)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO	SATINADO	BRILLANTE
----------	----------	-----------

DENSIDAD **0,90 ± 0,01** **0,99 ± 0,01**

VISCOSIDAD **90 – 100 S**  
(Ford 4 a 23°C)

SÓLIDOS EN VOLUMEN **51 ± 1 %** **52 ± 1 %**

PUNTO DE INFLAMACIÓN **40 ° C**

COVs : Valor límite de UE para este producto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este producto contiene un máx. 467 g/l COV

**BONDEX**

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

# VITRIFICADOR

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF. 4670 / 4675 FT Nº 0150

FEB-2020 (WE0242)

## Preparación de Superficies

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo y grasas. En suelos vitrificados o muy duros deben ser lijadas, para facilitar la adherencia a la nueva aplicación.
- En suelos, se debe proceder a un lijado de la superficie, eliminando completamente los restos de cera, colas, grasas o cualquier otro contaminante. Los suelos con un barniz de origen desconocido o degradado debe ser eliminado mediante decapado mecánico.
- En muebles o lambrines, el barniz degradado puede ser eliminado por decapado, como **Decapante Universal**, tener cuidado de limpiar los residuos completamente.
- Para un tratamiento preventivo y /o curativo contra hongos e insectos, aplicar previamente **Classic Fondo Matacarcomas**.

## Aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 a 3 capas (de acuerdo con el desgaste al que va a estar sometida la superficie) de **Vitrificador**, cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera.
- Se aconseja lijar ligeramente entre capas, para un acabado más perfecto.

## Sistema de aplicación

- Brocha, rodillo de esmalte (no diluir, listo al uso), o pistola (diluir hasta un 4% con Disolvente Sintético)

## Limpieza de herramientas

- Disolvente Sintético

## Indicaciones importantes

- Para la limpieza de los suelos barnizados, utilizar agua con detergente , evitar los detergentes en base amoniacal.
- El barniz satinado tiene tendencia a presentar un ligero poso despues de algun tiempo almacenado, se recomienda una buena homogeneización del producto antes de la aplicación.
- Para alterar el color de la madera, aplicar previamente **Classic Mate en el color deseado**, diluido, cuidando de evitar formar una capa gruesa. Despues de aplicar el color, se tendrá que esperar 3 o 4 dias antes de aplicar el **Vitrificador**
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

**PPG DYRUP SPAIN, S.A.**

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4  
08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain

[www.seigneurie.es](http://www.seigneurie.es)

Tel.: +34 93 729 30 00



Una marca PPG