

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



Definición

- Lasur para hormigón, con resinas acrílicas, en base acuosa.

Destino

- EXTERIOR
SOPORTES NUEVOS/SOPORTES Y FACHADAS EN SERVICIO
- Decoración y protección de hormigones desencofrados, sin pintar y de materiales de construcción cuyo aspecto arquitectónico desee ser preservado.

Propiedades

- Revaloriza la estructura natural de los materiales que recubre, gracias a su transparencia y a su coloración.
- Protege el soporte contra las aguas de chorreo.
- Protege el soporte de la carbonatación gracias a su alta resistencia a la difusión de CO₂.
- PV nº T1-203-K de la Universidad de Dortmund (R.F.A.).



Características

Aspecto en el envase

Líquido.

Acabado

Transparente y coloreado.

Colores

- En stock: incoloro.
- En máquina de tintar: 21 colores del abanico KUBIK'O.
- Colores KUBIK'O IGUALADOR: específicos para cada color KUBIK'O ACABADO y concebidos para obtener el mejor resultado posible, para minimizar las reparaciones y para atenuar los defectos del hormigón.
- Nota: el blanco posee la referencia 9172 y el gris hormigón posee la referencia 9173.

Densidad

(medida en blanco) : kg/dm³
1,07 +/- 0,10

Extracto seco

(en blanco):
En peso (norma EUR PL 005): (38 +/- 2)%
En volumen (teórico): (27 +/- 2)%

Secado

(a 20 °C - 65% H.R.)
Seco: 2 a 8 horas
Repintable: 16 horas.

Rendimiento

En primera capa:
10 a 12 m²/litro (0,090 a 0,110 kg/m²)
En segunda capa:
12 a 16 m²/litro (0,070 a 0,900 kg/m²), en función de la naturaleza y la porosidad y el relieve de los fondos.

Envase

1, 5 y 15 litros.

Conservación

12 meses en su envase de origen, sin abrir.
Protégase del hielo y del calor.

Higiene y seguridad

Producto en base acuosa, no sometido a la legislación sobre preparados peligrosos.

Proceso

	SOPORTES HOMOGÉNEOS	SOPORTES HETEROGÉNEOS
1ª CAPA OBLIGATORIA sobre soporte sin pintar	KUBIK'O diluido con agua al 10% (1)	KUBIK'O tintado igualador(2)
ACABADO	KUBIK'O	KUBIK'O

(1) Sobre soportes heterogéneos y, a fin de atenuar los contrastes de color, debe aplicarse KUBIK'O tintado igualador.

(2) En caso de soportes con colores muy heterogéneos, podría ser necesaria la aplicación de 2 capas de KUBIK'O tintado igualador

Soportes y fondos, preparación

Soportes

- Nuevos: duros, sanos, compactos y secos.
- Hormigón desencofrado, sin pintar, conforme a la norma NF P 18-210.
- Otros: antiguos soportes sin pintar (piedra, ladrillo, enlucido de aglutinante hidráulico). Otros soportes: consúltese con el Dpto. Técnico.
- Antiguos: de igual naturaleza que los nuevos, vistos o pintados con un antiguo lasur KUBIK'O o KUBIK. En este último

caso, consúltese con el Dpto. Técnico para determinar el sistema de mantenimiento adecuado.

- Todos los soportes deben ser objeto de un reconocimiento previo que determine la naturaleza de las preparaciones y la 1ª capa.
- **RECOMENDACIONES: debido a la gran diversidad de aspectos y colores de los hormigones, resulta INDISPENSABLE, para obtener el efecto estético KUBIK'O, que el jefe de obra (o su representante) valide las superficies de referencia,**

de generalizar los trabajos al conjunto de la obra. Estas superficies (2 m², mínimo) se someterán a todas las preparaciones del soporte así como a la aplicación del sistema completo KUBIK'O.

Trabajos preparatorios

- Conformes a la norma NF P 74-201 y 2, y se ejecutarán con el mayor cuidado. Si fuera necesario, lávese con agua a presión y sanéese la superficie con el fungicida y algicida LÍQUIDO 542.

Aplicaciones

Material de aplicación

- Rodillo antigoteo, microfibra 10 mm .
- Brocha.
- Pistola.

Dilución

- KUBIK'O se diluye al 10% con agua, para la primera capa y se aplica puro en acabado.

Limpieza de material

- Con agua.

Precauciones de empleo

- Condiciones climáticas de aplicación conformes a la norma NF P 74-201. Temperatura ambiente y temperatura del soporte, superiores a 5 °C. Humedad relativa ambiente, inferior a 80%. No aplicar en atmósferas que puedan dar lugar a condensaciones ni, sobremanera, en ambientes que puedan activar anormalmente el secado (viento, sol, etc). En interior, la temperatura ambiente será superior a 8 °C.
- Aplíquese KUBIK'O acotando la superficie en paños bien delimitados (por ejemplo a la derecha de cada empalme de la banda) sin invadir el paño contiguo.
- Sobre paños muy grandes, aplíquese KUBIK'O con pistola.

Clasificación AFNOR

NF T 36005 Familia I - Clase 7b2
AFNOR P 84403: D1
EN 1062-1 E1 - V2 - W3 - A0 - C1

Clasificación COV

Valor límite UE para este producto (cat. A/c): 40 g/l (2010).
Este producto contiene un máximo de 29 g/l COV.
Los valores COV indicados tienen en cuenta nuestros colorantes y diluyentes ocasionales aconsejados en nuestra ficha técnica.