

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



Definición

- Capa intermedia acrílica, en dispersión acuosa.



Destino

- EXTERIOR
FACHADAS EN SERVICIO
Capa de imprimación del sistema de impermeabilidad GARNOTEC MATE (I1) y capa intermedia de los sistemas de impermeabilidad GARNOTEC MATE de clase A3 a A5 (I2 a I4).

Propiedades

- Constituye la capa intermedia específica del sistema GARNOTEC MATE. Se acomoda a la fisuración del soporte hasta 2 mm, conforme a las especificaciones de la norma AFNOR XP P 84-403 y NF EN 1062-1.



Base
Acuosa

Brocha

Rodillo

Características

Aspecto en el envase

Pasta untuosa.

Acabado

Satinado.

Colores

En stock: blanco.

Densidad

(medida en blanco): kg/dm³
1,20 +/- 0,10 (norma NF EN ISO 2811-1)

Extracto seco

(calculado en blanco)
En peso: (71 +/- 2)%
En volumen: (64 +/- 2)%

Secado

(a 23° C - 50% HR)
Repintable: 24 horas.
El plazo de secado puede aumentar en épocas de frío y humedad.

Rendimiento

0,210 a 0,850 litro/m² (250 a 1000 g/m²)
en función de la naturaleza, la porosidad y el relieve del soporte.

Envase

15 litros.

Conservación

12 meses en su envase original, sin abrir.
Protéjase de las heladas y del calor.

Higiene y seguridad

Producto en base acuosa, no sometido a la legislación sobre preparados peligrosos.

Proceso

Clase según norma AFNOR NF 1062-1 (XP P 84-403)	A2 (I1) Se acomoda a la microfisuración existente $\leq 0,2$ mm	A3 (I2) Se acomoda a la fisuración existente $\leq 0,5$ mm	A4 (I3) Se acomoda a las fisuras existentes y futuras ≤ 1 mm	A5 (I4) Se acomoda a las fisuras existentes y futuras ≤ 2 mm
Proceso	IMPRITEK, IMPRIDERME, PANTIPRIM o PRIMARIO 872			
IMPRIMACIÓN	GARNOTEC SUBCAPA diluido al 15% 1 capa de 250 g/m ² (0,210 l/m ²)			
TRATAMIENTO DE FISURAS	DERMASTIC + BANDA NT adherida en GARNOTEC SUBCAPA (4)			DERMASTIC
CAPA INTERMEDIA		GARNOTEC SUBCAPA diluido al 10% 1 capa de 300 g/m ² (0,250 l/m ²)	GARNOTEC SUBCAPA 1 capa de 500 g/m ² (0,420 l/m ²)	GARNOTEC SUBCAPA adherido a NT 2000, a 800 g/m ² (0,666 l/m ²) o adherido a NTL (3) a 1000 g/m ² (0,830 l/m ²)
ACABADO	GARNOTEC MATE 1 capa de 450 g/m ² (0,350 l/m ²)	GARNOTEC MATE 1 capa de 450 g/m ² (0,350 l/m ²) (3)	GARNOTEC MATE 1 capa de 450 g/m ² (0,350 l/m ²)	GARNOTEC MATE 1 capa de 450 g/m ² (0,350 l/m ²)

(1) Sobre yeso: en general, las fachadas de yeso se tratarán con revestimientos de clase A4 ó A5. El sistema A3 es inadecuado.
(2) Otras imprimaciones adaptadas para pasta de vidrio, gres cerámico, yeso y fondos pulverulentos, consultar al Dpto. Técnico.
(3) ARMADURA NT LS: se recomienda para soportes que presenten un ligero relieve.
(4) O sobre soporte con relieve: aplíquese generosamente sobre 20 cm. de ancho, una capa de GARNOTEC SUBCAPA (cf DTU 42.1).
En cualquier caso, remitirse a las fichas técnicas correspondientes y al Cuaderno de Cláusulas Técnicas.

Soportes y fondos, preparación

Soportes

- Soportes previstos en la norma NF DTU 42.1, vistos o cubiertos con antiguas pinturas:
 - Hormigón de granulado corriente o ligero.
 - Hormigón o albañilería de elementos, enlucido con mortero de aglutinante hidráulico.
 - Pasta de vidrio, gres cerámico (puesta en obra de una imprimación específica: VIGOR EP 201, IMPRIDERME o ENDUIT COLLE-ENLUCIDO ACRÍLICO).

- Soportes fuera del DTU 42.1 (principalmente yeso y ladrillos de paramento): consúltase.

Los soportes deben estar secos, sanos y compactos, y serán objeto de un reconocimiento previo que determine la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación.
Los soportes pintados serán objeto de un estudio previo conforme al DTU 42.1 o a las Reglas Profesionales del SNJ para el yeso tipo "parisién". Tras el decapado, utilícese obligatoriamente PRIMARIO 872 sobre hormigón y enlucido hidráulico.

Trabajos preparatorios

- Se realizarán conforme a los Cuadernos de Cláusulas Técnicas y a la norma NF P 84-404 (DTU 42.1) o a las Reglas Profesionales del SNJ para el yeso tipo "parisién" y se realizarán con el mayor cuidado.
Si fuera necesario, realícese un saneamiento fungicida y algicida con LIQUIDO 542. (Consúltase la ficha técnica correspondiente).

Aplicaciones

Material de aplicación

- Rodillo Superoul 18 mm, con textura, de pelo largo y brocha (para pequeñas superficies).
- Pistola.

Dilución

- Brocha, rodillo: listo para usar.

Modo de aplicación

Impermeabilidad A2, A3 y A4 (I1, I2, I3)

- Aplíquese GARNOTEC SUBCAPA generosamente.

Impermeabilidad A5 (I4)

- Adherido de la ARMADURA NT 2000 ó NT LS: Aplíquese generosamente 1 capa de GARNOTEC SUBCAPA, 400 g/m² (0,330 l/m²) o bien 500 g/m² (0,420 l/m²). Antes de que "tire", desenrólese sobre la superficie la ARMADURA NT ó NT LS, con ayuda de una espátula de adherir o de un rodillo, eliminando completamente el aire y evitando la formación de ampollas o pliegues. Los labios de la armadura se solaparán 5 cm, aproximadamente.

- Aplíquese inmediatamente 1 nueva capa de GARNOTEC SUBCAPA cubriendo completamente la armadura, a razón de 400 g/m² (0,330 l/m²) ó 450 g/m² (0,420 l/m²) aproximadamente.
- Consumo total mínimo para la colocación de la ARMADURA NT 2000: 800 g/m² (0,666 l/m²) y para la NT LS: 1000 g/m² (0,830 l/m²).

Limpieza de material

- Con agua o, si el producto ha secado, con disolventes o DECAPANTE TOUT POUR LE PEINTRE.

Precauciones de empleo

- Condiciones climáticas de aplicación conformes al DTU 42.1: temperatura superficial del soporte, comprendida entre 5 y 35 °C. Humedad relativa ambiente, inferior a 80%. El producto no debe aplicarse en época de heladas, con amenaza de tormenta o con fuertes vientos.
- GARNOTEC SUBCAPA debe recubrirse siempre con la capa de acabado adecuada al sistema elegido y no debe aplicarse nunca en interior.

KALON, S.A. Pinturas y Productos Químicos.

Avda. de la Industria, 4 bis, Polígono Industrial, 28820-Coslada (Madrid).
Teléfono: 91 669 60 06 - Fax: 91 669 04 38.

www.seigneurie.net

- NO RECUBRIR NUNCA CON LOS ACABADOS PANTIFILM. Los revestimientos deberán detenerse a 25 cm. del suelo. Esos 25 cm. se tratarán con 2 ó 3 capas de PANCERYL o PANTICRYL.
- Se desaconseja utilizar colores cuyo coeficiente de absorción solar sea superior a 0,7 (colores cuyo índice de luminiscencia luminosa "Y" sea inferior a 35%) sobre superficies que puedan estar expuestas al sol (especialmente exposiciones sur a oeste). Consúltase con nuestros servicios técnicos. Estos colores desaconsejados se señalan en el abanico "Le Chromatic" con el pictograma .

Clasificación AFNOR

NFT 36005 Familia 1 - Clase 7b2
XP P 84403 I1 a I4
NF EN 1062-1 E3 a E4 - V2, W3 - A2 a A5

Clasificación COV

Valor límite UE para este producto (cat.A/c): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010).
Este producto contiene un máximo de 50g/l COV.
Los valores COV indicados tienen en cuenta nuestros colorantes y diluyentes ocasionales aconsejados en nuestra ficha técnica.