



FALVA

FÁBRICA DE PINTURAS

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PÉTREA LISA**Código: DP57****DEFINICIÓN**

- Revestimiento pétreo liso para fachadas a base de copolímeros acrílicos.
- Acabado pétreo liso exterior.

PROPIEDADES ESPECIALES

- De fácil aplicación y rápido secado.
- Impermeable al agua en paramentos verticales.
- Gran resistencia a la erosión.
- Buena dureza.
- Transpirable, flexible e insaponificable.
- Resistente a la intemperie.
- No es inflamable, no propaga el fuego.
- Pintura en base AGUA, sin disolventes. No perjudica al medio ambiente.
- Cumple con la normativa de COV's (2010) para el sector de la construcción según Real Decreto 227/2006.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Fachadas o cualquier soporte mineral, ya sea interior o exterior.

DATOS TÉCNICOS

ACABADO:	MATE LISO
COLOR:	Blanco (100) y colores bajo pedido.
PESO ESPECÍFICO:	1770 ± 50 gr/l (23°C)
VISCOSIDAD:	130 ± 10 KU (25°C)
SÓLIDOS EN PESO:	78 ± 3 %
RENDIMIENTO:	4 m ² /kg (El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes)
SECO TOTAL:	< 2 horas (20°C)
DILUCIÓN MÁXIMA:	15 %
COV's (RD 227/2006):	Subcat. A/c : Lím. (2010) = 40 g/l - Máx.COV's = 25 g/l

APLICACIÓN

- La pintura se puede aplicar mediante pistola, brocha, rodillo y pistola airless.

DILUCIÓN

- Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir según la necesidad con **"AGUA"**.
- Al aplicar la primera mano, diluir un 15 % aproximadamente y dejar secar. Luego aplicar la segunda capa con rodillo de lana.
- Para aplicar con máquina airless ajustar previamente la viscosidad a 80 – 85 KU mediante la adición de **"AGUA"**.
- Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir según la necesidad con **"AGUA"**.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie, así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Si la superficie a revocar es blanda, es necesario aplicar previamente una imprimación endurecedora.
- Si se trata de cemento puede aplicarse directamente, pero antes se ha de mejorar el paramento.
- Se puede aplicar una sola capa mediante máquina airless o similar.
- No se debe aplicar a temperaturas del sustrato menores de 5°C, ni superiores a 40°C. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- La limpieza de herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su uso, sin haber dejado secar.
- Una vez seca, la pintura se eliminará mediante raspado o medios mecánicos.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura.
- Preservar de las heladas.

FORMA DE SUMINISTRO

- Envases metálicos de 15 lts

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial.