

DECOLORANTE EBANISTERIA TITAN



Código de producto : 15P

Campos Aplicación

Adecuado para blanquear las maderas ennegrecidas como consecuencia de su exposición a la intemperie. Recuperación del color original en maderas macizas o chapadas que el paso del tiempo ha oscurecido en interiores. Eliminar o disimular manchas en la superficie de cualquier tipo de madera.

Datos técnicos

Color (UNE 48073)	Incoloro blanquecino
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,00 - 1,02 Kg/l
Rendimiento	8 - 16 m ² /l
Métodos de aplicación	Pincel/Muñeca de algodón Ebanistería Titan
Diluyente	Agua
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	7 %
Presentación	1l y 250 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar bien antes de su uso, si existen elementos decorativos de cristal protegerlos para evitar que sean matizados.

Aplicar con brocha o **Muñeca de Algodón Ebanistería TITAN**, realizar una aplicación uniforme y abundante sobre la madera. Dejar actuar un mínimo de 15 minutos.

Aplicar **Lana de Acero OO Ebanistería TITAN** para eliminar la 1ª capa, antes de proceder en caso necesario a una segunda capa.

Una vez seco, si existen microcristales en la madera, deben ser eliminados mediante **Muñeca de Algodón Ebanistería TITAN** impregnada en **Diluyente Ebanistería TITAN** o alcohol.

Dejar secar un mínimo de 24 horas, posteriormente lijar la madera como paso previo al barnizado o teñido.

Las recomendaciones indicadas han sido valoradas según nuestra experiencia, pero ante la gran variedad de maderas, condiciones ambientales y de aplicación, se pueden producir resultados finales diversos.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

