

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



SILIKAMAT D2 FIXATEUR



Enero 2015

Definición

- Imprimación fijadora a base de silicato de potasio en dispersión acuosa.

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
- SOPORTES NUEVOS Y ANTIGUOS
- EXTERIOR: Imprimaciones de soportes nuevos o antiguos tipo hormigón y enlucidos de aglomerantes hidráulicos, sucios o revestidos de una pintura antigua antes de aplicar el acabado **SILIKAMAT D2**.
- INTERIOR: Imprimación para muros interiores antes de aplicar el acabado **SILIKAMAT D2**.

Propiedades

- Excelente poder de penetración y de fijación en soportes porosos.
- Excelente adherencia.
- Gracias a su aglomerante de silicato, la pintura remineraliza el soporte por efecto de silicificación.
- Permite diluir el acabado **SILIKAMAT D2**.



Mate

Brocha

Rodillo

ABSOLU
SYSTEM

Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	■ No aplica
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	 Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite UE para el producto (cat A/h): 30g/l ■ El producto contiene un máximo de 1g/l COV ■ Los valores COV según nuestros colorantes
■ Producción	■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001 ■ Nuestros puntos de distribución a más de 800km
■ Certificado de construcción	■ No aplica
■ Fichas de seguridad	■ Consultar las FDS en: -www.quickfds.fr -www.seigneurie.com
■ Fichas ambientales y de salud	■ Consultar las FDES en: -www.inies.com -www.seigneurie.com
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environnementale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Líquido.

Aspecto de la capa seca

Transparente.

Extracto seco

11% +/- 2%.

pH

■ 10-12 aprox.

Densidad

■ $1,04 \pm 0,10 \text{ kg/dm}^3$

Envases

5 litros y 10 litros.

Tiempo de secado

(a 23° C - 50% HR)

- Secado al tacto: 6 horas.
Repintado: 24 horas prox.
- Variable según las condiciones climáticas, aumenta en épocas de frío o en ambientes húmedos.
- Se recomienda la colocación de una lona en caso de lluvia o de alta humedad relativa antes de la aplicación y durante las primeras 48 h de secado.
- El producto no debe aplicarse en ambientes que puedan dar lugar a condensaciones, ni sobre soportes recalentados, ni de modo general, en condiciones que activen anormalmente el secado (viento, sol, etc.)

Consumo

- 9 a 11 m²/L aprox. por capa según la superficie, el espesor y el modo de aplicación.

Conservación

- 9 meses en su embalaje original, sin abrir.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas

Naturaleza de los soportes y preparación de las superficies

Soportes

EXTERIOR

- Nuevos, duros, sanos y compactos.
 - Hormigón armado o prefabricado de áridos corrientes o ligeros, tipo hormigón visto y según la norma NF P 18-210 (DTU 23.1), o la norma NF P 10-210 (DTU 22.1).
 - Enlucido a base de aglomerantes hidráulicos tradicional según la norma NF P 15-201 (DTU 26.1).
 - Piedras naturales, ladrillos.
- Antiguos: como los soportes nuevos, pintados o no con pinturas antiguas minerales u orgánicas (películas finas, RSE, RPE) sin desprendimientos. Estos soportes deben estar duros, sanos, compactos y secos, y para determinar la naturaleza de las preparaciones hay que efectuar una inspección previa.

INTERIOR

- Yeso y derivados, hormigón y derivados nuevos o antiguos, pintados o no con pinturas antiguas en buen estado.
- Lijado y eliminar el polvo de las pinturas antiguas brillantes y satinadas.
- Decapado obligatorio de las pinturas alquídicas antiguas.

Trabajos preparativos

- Se deben realizar según la norma NF DTU 59.1 y con un máximo de cuidado.
- Utilizar un enlucido de reparación a la cal para reparaciones y juntas del soporte.

EXTERIOR

- Sobre revestimiento antiguo flexible (especialmente revestimiento de impermeabilidad): decapado y eliminación de todos los restos de pintura.
- No aplicar sobre un antiguo ITE.

Herramientas de aplicación

Herramientas de aplicación

- Brocha.
- Rodillo de poliamida texturado 18mm.

Dilución

- Listo para usar.
- Nunca diluir con agua.

Limpieza del material

Con agua, o con disolventes si el producto se ha secado.

Aplicación

- Mezclar y homogeneizar el contenido después de abrir el envase.
- **SILIKAMAT D2 FIXATEUR** permite diluir el acabado **SILIKAMAT D2**
 - Aplicar el sistema según la tabla Procesos de aplicación (más abajo), respetando las diluciones de **SILIKAMAT D2**, acabado y con la ayuda **SILIKAMAT D2 FIXATEUR**
 - Antes de realizar el trabajo, proteger las superficies acristaladas, baldosas cerámicas, compuestos de aluminio, etc.

Proceso de aplicación

SISTEMA SILIKAMAT D2 sobre soporte MINERAL, en exteriores o interiores		
SOPORTE	Soportes lisos	Soportes estructurados
IMPRIMACIÓN	1 parte de SILIKAMAT D2 / 1 parte de SILIKAMAT D2 FIXATEUR	1 parte de SILIKAMAT D2 / 1 parte de SILIKAMAT D2 FIXATEUR
1ª capa	9 parte de SILIKAMAT D2 / 1 parte de SILIKAMAT D2 FIXATEUR	8 parte de SILIKAMAT D2 / 2 parte de SILIKAMAT D2 FIXATEUR
2ª capa	1 capa de SILIKAMAT D2 puro (5,5 a 10 m ² /L)	8 parte de SILIKAMAT D2 / 2 parte de SILIKAMAT D2 FIXATEUR

SISTEMA SILIKAMAT D2 para restaurar un revestimiento ORGÁNICO antiguo (excepto impermeabilizante), en exteriores o interiores		
SOPORTE	Soportes lisos	Soportes estructurados
1ª capa	9 parte de SILIKAMAT D2 / 1 parte de SILIKAMAT D2 FIXATEUR	8 parte de SILIKAMAT D2 / 2 parte de SILIKAMAT D2 FIXATEUR
2ª capa	1 capa de SILIKAMAT D2 puro (5,5 a 10 m ² /L)	1 capa de SILIKAMAT D2 diluido al 10% con SILIKAMAT D2 FIXATEUR (6 a 10 m ² /L)

Precauciones para el uso

- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 5 y 30°C, y una humedad relativa inferior al 80%.
- No aplicar en pleno sol o sobre un soporte excesivamente caliente, bajo la lluvia o sobre un soporte impregnado de agua, sobre un soporte helado o con vientos fuertes.
- Nunca diluir con agua.

Características legales

Clasificación AFNOR

- Producto mineral según la norma AFNOR NF 30-808 (<5% de materia orgánica).
- NF T 36-005: Familia I - Clase 1b1

Higiene y seguridad

- Producto en fase acuosa, no sujeto al etiquetado
- Protección de las personas (gafas, guantes y manga larga es obligatorio).

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)

PPG Architectural Coatings ES – Pinturas Dyrup, S.A.
C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallès (Barcelona)
Tél.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es