

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



KUBIK'O FIXATEUR



Octubre 2015

Definición

- Imprimación fijadora a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
SOPORTES NUEVOS/ SOPORTES Y FACHADAS EN SERVICIO
- Imprimación de soportes nuevos o antiguos como hormigones desencofrados y material de construcción donde se quiere mantener el aspecto arquitectónico, antes de aplicar un lasur.

Propiedades

- Excelente poder de penetración y de fijación en soportes porosos.
- Facilita la aplicación del **KUBIK'O**.
- Promueve la adherencia.
- Puede ser utilizado en interiores.
- Teñible.



Incoloro Brocha Rodillo Pistola

Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	■ No aplica
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	 Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite UE para el producto (cat A/h): 30g/l ■ El producto contiene un máximo de 30g/l COV ■ Los valores COV según nuestros colorantes
■ Producción	■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001 ■ Nuestros puntos de distribución a más de 800km
■ Certificado de construcción	■ No aplica
■ Fichas de seguridad	■ Consultar las FDS en: - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fichas ambientales y de salud	■ Consultar las FDES en: - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environmentale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Líquido.

Aspecto de la capa seca

Transparente.

Colores

- En stock: incoloro.
- En máquina de tinter: 21 colores de la carta **KUBIK'O**.

Densidad

(medido en blanco): kg/dm³

- 1,03 ± 0,10 (norma NF EN ISO 2811-1)

Extracto seco

(En blanco).

En peso (norma EUR PL 005): 15 ± 2%.

En volumen (teórico): 13 ± 2%.

Tiempo de secado

(a 23°C - 50% HR)

- Secado: 2 horas aprox.

Tiempo de repintado

(a 23° C - 50% HR)

- Repintado: 6 horas.

Rendimiento

- 8 a 12 m²/litro según la naturaleza y la porosidad de las superficies.

Envases

1, 5 y 15 litros.

Conservación

- 24 meses en su embalaje original, sin abrir. Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas

Aplicación

Octubre 2015

Proceso

PROCESOS Y SISTEMAS SEGÚN LA ELECCIÓN DEL ACABADO Y ASPECTO DESEADOS					
Nivel de opacidad	Acabado semi-transparente	Acabado semi-opaco			
Aspecto	Satinado clásico	Satinado clásico		Satinado metalizado	
Estado del soporte	Superficies sanas o porosas	Superficies sanas	Superficies porosas	Superficies sanas	Superficies porosas
Imprimación	1 capa de FIXATEUR KUBIK'O <u>incolore</u>	-	1 capa de FIXATEUR KUBIK'O <u>coloreado</u>	-	1 capa de FIXATEUR KUBIK'O <u>incolore</u>
Acabado	2 capas de KUBIK'O (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O SILVER (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O SILVER (1ª capa diluida al 10% con agua)

Véase las fichas técnicas correspondientes.

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Nuevos: duros, sanos, compactos y secos.
- Hormigón desencofrado según la norma NF P NF P 18210 (DTU 23.1) con la calidad "hormigón visto"
- Es necesario realizar un reconocimiento previo que determine la naturaleza de las preparaciones.

Trabajos preparativos

- Se deben realizar según la norma NF DTU 59.1 y con un máximo de cuidado. El cemento nuevo debe estar curado un mínimo de 28 días para estar perfectamente seco (humedad inferior a 5% en peso, pH inferior a 13). Los retoques puntuales se tendrán que realizar con un producto que presenta un color y una porosidad similares al hormigón. Eliminar suciedades, líquenes, algas, manchas de óxido, grasas y aceite de desencofrado con los medios apropiados. Cepillar las superficies pulverulentas. Lavar con agua a presión y, si fuera necesario, realizar un saneamiento algicida y fungicida aplicar un producto adecuado.

Aplicaciones

Material de aplicación

- Rodillo de microfibras 10 mm.
- Brocha (en superficies pequeñas y retoques).
- Pistola con presión baja

Dilución

Listo para usar.

Limpieza del material

Con agua.

Precauciones para el uso

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF DTU 59.1.

Temperatura ambiente y temperatura del soporte superiores a 5° C. Humedad relativa de ambiente inferior a 80%. No aplicar en atmósferas que puedan dar lugar a condensaciones ni, sobremanera, en ambientes que puedan activar anormalmente el secado (viento, sol, etc).

Características legales

Clasificación AFNOR

- NF T 36-005: Familia I - Clase 7b2

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (L-J de 8h a 18h, V de 8h-14h)

PPG Architectural Coatings ES – Pinturas Dyrup S.A.

Pol. Ind Santiga – Pla dels Avellaners, 4 - 08210 Barberà del Vallés (BCN)

Tel.: +34 902113709

www.seigneurie.es