

Ficha técnica

Pegamglas



Descripción	Cola acrílica en dispersión lista al uso, para el encolado de fibra de vidrio.
Clasificación al fuego	A2 -s1,d0
Color	Blanco, ligeramente amarillento a su secado
pH	7,0 ± 0,5
Densidad	1,13 ± 0,1 g/ ml
Viscosidad Brookfield	55000 - 87000 cP
Rendimiento	250 - 300 g/m ²
COV	2,34 g/l
Uso	Excelente brochabilidad. Producto listo al uso.
Tiempo de rectificación	Soporte escayola: 5 - 10 minutos
Tiempo abierto	Soporte escayola: 25 - 30 minutos
Condiciones almacenaje	En zonas cubiertas que se mantengan dentro de un margen de temperatura de 5 °C a 35 °C.
Envasado	Envases troncónicos de plástico de 4 / 10 / 18 kgs.
Conservación	Seis meses en envase de origen



C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com