



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



PRIMART 500

Ficha técnica

NOMBRE:

PRIMART 500

GRUPO:

fondo transpirante al agua para interior

USO:

hidropintura profesional blanca, caracterizada por su elevada cubrición y notable blancura. Es un fondo especial creado para favorecer el efecto envejecido de Artecò 1 y de Artecò 3.

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.515 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad: = = =

rendimiento: 10 – 12 m²/LT. una capa (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción de las superficies y del método de aplicación)

efecto estetico: mate

colores: blanco (es posible colorearlo con Additival o Colori u otros colorantes al agua resistente a los rayos UV)

SECADO:

confecciones: LT. 1 – LT. 5 - LT. 12

en superficie: ½ hora a 20°C

repintado: 2 horas a 20°C

en profundidad: 12 horas a 20 °C

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

Resistencia en atmósfera rural y marina. No obstaculiza la transpiración de los paramentos. Idóneo también para ambientes húmedos (baños, cocinas) y para el pintado de techos donde la óptima permeabilidad de la película de pinturas evita esfoliamentos.

PREPARACION SOPORTE:

emplastecer adecuadamente la superficie a pintar, donde sea necesario, con VALSTUC. Después del secado, aproximadamente 4 horas a 20 °C. Lijar, y aplicar una mano de PRIMART 500 al agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20 °C proceder a la aplicación de Artecò 1 ó 3.

PREPARACION

PRODUCTO:

dilucion: 15 – 20 % con agua potable

APLICACION:

numero de manos: 1 – 2

sistema: Brocha – rodillo – aerógrafo

NOTA:

Los recipientes y herramientas de trabajo deben ser lavadas inmediatamente después de su uso con agua.

La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +5 °C. Á fin de evitar defectos en la pintura es desaconsejable la aplicación bajo la acción directa del sol y el viento.

Ficha n° SC 00145 emitida por el Responsable del Control de Calidad: