



I N D U S T R I A S

sambara

PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



POLIDUR BRILLO A 1x1 (200300)

CARACTERISTICAS

POLIDUR BRILLO A 1x1 es un acabado de poliuretano incoloro de dos componentes de alta calidad. Además de su alto brillo, destaca por su elasticidad, dureza y resistencia a la abrasión lo que lo hace indicado para el barnizado de suelos y superficies de madera.

MODO DE EMPLEO

POLIDUR BRILLO A 1x1 se cataliza a partes iguales con CATALIZADOR PU-351.

Se recomienda su aplicación a brocha, siempre sobre superficies lijadas, limpias y exentas de grasa.

PROPIEDADES

Viscosidad	15 – 17	seg	CF4 a 20°C
Viscosidad (mezcla)	13 – 15	seg	CF4 a 20°C
Peso específico	0.97 – 0.99	g/cm ³	ISO 2811
Materia no volátil	39 – 41	%	2h a 120°C
Brillo	> 100	gloss	60°
Rendimiento	6 - 8	m ² /l	

DISOLVENTE RECOMENDADO: DISOLVENTE POLIURETANO, DISOLVENTE ESPECIAL CORTINA, DISOLVENTE RETARDANTE 806...

OTROS CATALIZADORES: CATALIZADOR P

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

POLIDUR BRILLO A 1x1 está disponible en envases de 1, 5 y 25L. Debe conservarse en sus envases totalmente cerrados y almacenados a temperaturas entre 5°C y 30°C. En estas condiciones tiene un tiempo de vida útil de 6 meses desde su fecha de producción.

OTROS DATOS

Para más información sobre datos de seguridad y manipulación dirigirse a la correspondiente MSDS.

Esta información se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas que deberán ser realizadas bajo la responsabilidad exclusiva del cliente.

Este documento no está sometido a control de distribución y podría encontrarse no actualizado. Documento emitido por ordenador, por lo que no va firmado.

Versión: 3 / Fecha de Revisión: 03/2016