



**FALVA**  
FÁBRICA DE PINTURAS

# PINTURAS LAGUN

---

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 [comercial@pinturaslagun.es](mailto:comercial@pinturaslagun.es)

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### **3535C – CITYCRIL VERDE PARQUÍMETROS RAL. 6018**

#### DEFINICIÓN

- Pintura acrílica de gran calidad en base solvente.
- Recomendada para señalización vial horizontal en ciudad y carretera.
- Color VERDE PARQUÍMETROS RAL. 6018
- Libre de pigmento de plomo.

#### PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Gran resistencia al exterior.
- Adherencia a todo tipo de pavimentos rígidos y flexibles.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Facilidad de limpieza de la maquinaria.
- Alcanza una extraordinaria dureza en un tiempo record, en lo que se llama Secado Profundo Integral (S.P.I.).
- Resistente a las sales inorgánicas utilizadas en carreteras de montaña.

#### CAMPO DE APLICACIÓN

- Gran adherencia sobre firmes bituminosos y sobre repintados.
- Pintura insaponificable, recomendada para pintar sobre firmes de hormigón.
- Para pintado de líneas de señalización y simbología en carreteras.
- Por la característica de su color, se recomienda para utilizarlo en zonas donde convenga que exista una variación de color, como puede ser el caso de zona de parquímetros, paradas de taxi, zonas de aparcamientos minusválidos, señalización de garajes, isletas...

#### APLICACIÓN

- La pintura se puede aplicar con rodillo o con pistola con máquina pinta-bandas de pulverización de aire o airless.

#### DILUCIÓN

- El producto se suministra a viscosidad de aplicación.
- Si fuera necesario diluir en función del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir entre el 1% y el 2% con **“DISOLVENTE RÁPIDO - AA80”**, o con **“DISOLVENTE SÚPER RÁPIDO - IH80”**.

#### MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.
- Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber.
- Si se pintar sobre hormigón nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- No se debe aplicar a temperaturas del pavimento menores de 5°C, ni superiores a 40°C. No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.

#### DOSIFICACIÓN

- Se recomienda una dosificación de 720 gr/m<sup>2</sup> dependiendo de la uniformidad de la superficie.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- La limpieza de las herramientas y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando **“DISOLVENTE RÁPIDO - AA80”**.

#### ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C)
- La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses desde su fecha de fabricación.

#### FORMA DE SUMINISTRO

- Se suministra en envases metálicos de 25 kg netos.
- Palets completos de 36 envases. 900 kg netos. 966 kg brutos.
- Disponible también en envases metálicos de 5 kg bajo pedido.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**3535C – CITYCRIL VERDE PARQUÍMETROS RAL. 6018****REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS**

| CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN<br>(NORMA UNE-EN 1871, UNE-EN 12802 y UNE 135200/2 Anexo – A) |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ENSAYOS                                                                                         | VALORES    | TOLERANCIAS       |
| Densidad(UNE-EN 12802)                                                                          | 1.50 gr/ml | ± 0.04 gr/ml      |
| Color (UNE 135200-2)                                                                            | Cumple     | x = 0.31 y = 0.48 |
| Factor de luminancia (UNE 135200-2)                                                             | Cumple     | $\beta = 0.28$    |
| Sólidos (UNE-EN 12802)                                                                          | 71 %       | ± 2 unidades      |
| Viscosidad (UNE-EN 12802)                                                                       | 85 KU      | ± 10 KU           |

| OTRAS CARACTERÍSTICAS:           |         |             |
|----------------------------------|---------|-------------|
| ENSAYOS                          | VALORES | TOLERANCIAS |
| Secado “no pick-up” (UNE 135202) | 12 min  | ≤ 30 min    |

**NORMATIVA**

- La pintura para señalización de carreteras cumple con todos los requisitos y características especificados en el **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PG-3) – Artículo 700 – MARCAS VIALES**, así como las normas **UNE – EN 1871, UNE – EN 12802 y UNE 135200/2 Anexo – A**.
- FICHAS DE SEGURIDAD:** Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página web [www.pinturasralva.com](http://www.pinturasralva.com)

**RALVA**  
FÁBRICA DE PINTURAS