



PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



MAGIC LIGHT ACABADO K110

Ficha tecnica

NOMBRE:

GRUPO:

USO

CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS RESISTENCIA:

PREPARACION SOPORTES:

PREPARACION PRODUCTO:

APLICACION:

CICLO APLICATIVO:

MAGIC LIGHT ACABADO K110

acabado al agua luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la luz ultravioleta

decoración de interiores

Peso específico: 1.010 ± 30 gr/LT. a 25°C

Viscosidad: = = =

Rendimiento: 8 - 10 m² una capa para soportes lisos
(puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción de soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico: luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la luz ultravioleta

Colores: azul en la oscuridad; verde, blanco, rojo y amarillo bajo la luz ultravioleta

Envases: LT. 0,500 - LT. 1

En superficie: 3 - 6 horas a 20°C

Repintado: = = =

En profundidad: 24 - 36 horas a 20°C

Y Pintura al agua transparente, para interiores, que absorbe la luz natural y artificial para luego devolverla en la oscuridad completa.

Es por ello que iluminando durante por lo menos 5 minutos un ambiente pintado con MAGIC LIGHT Acabado K 110 y apagando posteriormente la luz, las paredes tratadas se iluminarán progresivamente para luego estabilizarse pasados algunos minutos. La luminiscencia puede durar entre 5 y 7 horas dependiendo de la cantidad de luz absorbida y de la intensidad de la oscuridad, reduciéndose de forma gradual a medida que pasa el tiempo. MAGIC LIGHT Acabado K110 permanece opaco y transpirante. Si se refuerza la potencia luminosa de MAGIC LIGHT Acabado K 110 utilizando lámparas de Wood (neón o lámpara ultravioleta), su color cambiará desde azul (en la oscuridad) hasta verde, blanco, rojo y amarillo.

El soporte tiene que ser blanco o de color claro. Si está ya pintado, tiene que ser bien fijado y no en estado pulverulento. Al contrario, quitar todo y aplicar una o dos manos de Primer 400. Pasadas aprox. 8 horas a 20°C continuar con la aplicación de MAGIC LIGHT Acabado K 110.

Dilución: listo para utilizar, mezclarlo bien con una varilla de madera

Sistema: pincel, rodillo, esponja de mar o spray

Numero de capas: 1 o más

MAGIC LIGHT Acabado K110 se aplica sobre pinturas viejas y nuevas, soportes lisos y rugosos, siempre que estén bien fijados y no en estado pulverulento con Pincel PV 76, con Esponja de mar PV 32 o con Rodillo de Esponja de grano grueso.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

En alternativa, con Multispray y boquilla de 2,5 – 3 mm.
Es suficiente aplicar una sola capa de MAGIC LIGHT Acabado K 110.
Con dos capas, el efecto será más lleno de estrellas. Durante la aplicación con pincel o rodillo, es necesario cruzar los movimientos suavemente sin destruir las partículas de producto que quedan en relieve.
Después de aprox 24 horas a 20° C, las partículas se comprimirán llegando a ser pequeñas gotas ligeramente en relieve.

Almacenamiento: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS:

- Mezclar cuidadosamente antes de usar con una varilla de madera o metal.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas con agua y jabón después del utilizzo.

Ficha n° SC 00256 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edición n° 1

Abril 2015

pagina 2 de 2