



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



METEORE 14 FINE

Ficha técnica y ambiental

NOMBRE:

GRUPO:

EMPLEO:

CARACTERÍSTICAS:

METEORE 14 FINE

revestimiento matérico natural al agua para interiores

ideado para la realización del sistema VALPAINT I-BETON

peso específico: 1.640 ± 30 g/l a 20°C (ISO 2811-1)

viscosidad: 33.200 cps (EN ISO 2555)

rendimiento: 4 - 4,5 m²/l una mano (puede variar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación)

granulometría: 0,1 mm

efecto estético: nivelado de grano fino

colores: colores del muestrario

envases: 1 - 4 - 12 litros

en la superficie: 6 horas a 20°C

sobre pintura: 8 - 12 horas a 20°C

en profundidad: 18 - 24 horas a 20°C

SECADO:

Tiempos de secado del sistema Valpaint I-BETON: el sistema completo fragua después de 7 días a 20°C y alcanza la máxima resistencia a las cargas estáticas después de 28 días.

ATENCIÓN: los tiempos de secado de los productos Valpaint I-BETON son fundamentales para el buen resultado del trabajo. Aquellos indicados en las fichas técnicas están referidos a condiciones ambientales estándar constantes (T = 20°C y humedad relativa HR = 65%). Condiciones diferentes de aquellas indicadas pueden incidir considerablemente en los tiempos de secado. En caso de dudas, esperar al menos 24 / 36 horas entre una mano y la siguiente, para asegurar el secado completo.

CARACTERÍSTICAS Y

RESISTENCIA:

revestimiento matérico de grano fino para obtener con el sistema VALPAINT I-BETON un aspecto aún más liso y uniforme.

PRESTACIONES

AMBIENTALES:

PRESTACIÓN	NORMA	VALOR	MARCA
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
TASA DE EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m²h F****	K09025 - K09028 FORMALDEIDE FREE
VOC sobre el producto listo para usar	Directiva 2004-42-CE	máx. 31 g/L (Límite UE 200 g/L) Cat. A/I	VOC LOW

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

dilución:

listo para usar

coloración:

con Colorì o sistema tintométrico Valclone. Una vez añadido el colorante, mezclar bien durante al menos 3 - 4 minutos con un mezclador eléctrico hasta que quede perfectamente homogéneo.

APLICACIÓN:

sistema: llana inox

CICLO DE APLICACIÓN:

número de manos: 1

Aplicar Meteore 14 Fine en sustitución de Meteore 14 Medio como tercera y última mano de revestimiento matérico.

Pulverizar agua con el pulverizador PV 106 y alisar bien la superficie, para evitar el lijado; pasar rápidamente la espátula en todas las direcciones para un acabado lo más liso y compacto posible.

Después de 12 horas a 20°C es posible proteger la superficie aplicando Top Coat AR60 Brillante + CT80 o Top Coat AR70 Mate + CT80.

Nota: Antes de la aplicación, ver con atención el vídeo tutorial.

Temperatura para la aplicación: superior a +10°C e inferior a +30°C.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS: Mezclar muy bien antes del uso. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

Ficha nº SC 00291 realizada por el Responsable del Control de Calidad:

Edición nº 2

Diciembre 2020