



PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516  648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



KLONDIKE RASANTE R7

Ficha tecnica

NOMBRE
GRUPO:

USO:

CARACTERISTICAS:

KLONDIKE RASANTE R7

revestimiento mural mineral para exterior e interior

uniformar los soportes ásperos o rústicos para la aplicación de Klondike Corten

peso específico:

1.600 ± 30 gr/LT a 20°C

Viscosidad:

25000 cps

rendimiento:

2 – 2,5 m²/LT una capa sobre soportes semilisos (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

efecto estetico:

liso satinado: utilizar llana de acero inoxidable blanco

colores:

LT. 1 - LT. 2,5 – LT. 5

confecciones:

en superficie:

1 horas a 20°C

repintado:

3 - 4 horas a 20°C

en profundidad:

24 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS Y
RESISTENCIA:

transpirabilidad: muy elevada.

impermeabilidad al vapor del agua: 203 gr/m² en 24 horas (norma UNI 396-ISO DIN 7783)

factor de resistencia a la difusión: $\mu = 121$ (capa equivalente de aire Sd = 0,10 m.) espesor de pintura 0,8 mm

coeficiente de absorción de agua (norma DIN 52617): $W = 0,076 \text{ Kg/m}^2 \text{ X } h^{0,5}$
respeto la teoria de Kuenzle (norma DIN 18550): $Sd \text{ X } W < 0,007 \text{ Kg/m}^2 \text{ X } h^{0,5}$

PREPARACION

PRODUCTO:

APLICACION:

dilución:

listo para usar

sistema:

llana

numero de capas:

1

CICLO APLICATIVO:

Soportes ásperos o rústicos: Eliminar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. A continuación aplicar un fijador adecuado, especialmente en los soportes pintados con cal o enlucidos a base de cal. Aplicar una mano de KLONDIKE RASANTE R7 con la llana de acero inoxidable PV 43 de manera que la superficie quede lo más lisa posible. KLONDIKE RASANTE R7 sirve también de fondo; después de 12 horas a 20°C, realizar la aplicación de KLONDIKE CORTEN TOP sin aplicar PRIMER 1200.

Temperatura de aplicación: superior a +10°C e inferior a +25°C. No aplicar bajo el sol o con viento. Evitar los días con alta humedad y las superficies heladas.

Conservación: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

Estabilidad: 1 año aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir.

NOTA:

Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00258 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 1

Marzo 2016

pagina 2 de 2