



# PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 [comercial@pinturaslagun.es](mailto:comercial@pinturaslagun.es)

[pinturaslagun.es](http://pinturaslagun.es)


Enlace ficha producto





## Descripción

Revestimiento para fachadas al siloxano de altas prestaciones, resistente a la intemperie, a los roces y lavados. Protección de fachadas, paredes y muros donde se requiera una máxima impermeabilización unida a una máxima transpirabilidad. Su hidrofobicidad le confiere una gran resistencia a la intemperie y una elevada resistencia al ensuciamiento. La buena penetración en el soporte proporciona una excelente adherencia sobre hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento y otros materiales usados en la construcción, previa preparación del soporte. Con conservante antimoho y antiverdín, para evitar su crecimiento en las superficies pintadas. Protección climas extremos. *Los esquemas de pintado terminados con este producto pueden obtener garantía de hasta 12 años, si se solicita la prescripción y seguimiento a nuestro equipo de ventas.*



Máxima evacuación vapor de agua



Película de microporos anti-rotura



Óptima impermeabilidad y transpirabilidad

## Datos técnicos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Naturaleza                          | Silicona  |
| Acabado                             | Mate  |
| Color (UNE EN ISO 11664-4)          | Blanco y gama colores   |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1)        | Blanco: 1,44 - 1,50 Kg/l / Colores: 1,43 - 1,47 Kg/l                  |
| Rendimiento (UNE 48282)             | 4 - 6 m <sup>2</sup> /l   |
| Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)    | 30 - 60 minutos   |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 - 8 h   |
| Métodos de Aplicación               | Brocha, rodillo y airless   |
| Diluyente                           | Agua  |
| Condiciones de Aplicación, HR<80%   | +10 °C - +30 °C   |
| Teñido                              | Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional o Sistema TITANCOLOR |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | Blanco: 36 -37 % / Colores: 35,5 -37,5 %                              |
| COV (UNE EN ISO 11890-2)            | 2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV 39 g/l                               |
| Presentación                        | 15 l  |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.



## **Modo de empleo**

### *RECOMENDACIONES GENERALES*

Remover bien en el envase manualmente o con agitadora de baja velocidad.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes. No aplicar sobre superficies calientes ni bajo fuerte viento.

Un buen diagnóstico y preparación del soporte son fundamentales para la obtención de los mejores resultados.

### *ATENCIÓN. MUY IMPORTANTE. NO APLICAR:*

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa superior o igual al 80%.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). Industrias TITAN, S. A. U. no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Esto puede ser más acusado en algunos colores oscuros.

### *SUPERFICIES NO PREPARADAS:*

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con 10 - 15% de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pueda tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, es recomendable aplicar una primera capa de *S20 Imprimación Fijador Superpenetrante Acrílico* o *S30 Imprimación Fijador al Siloxano*, según las indicaciones de sus respectivas Fichas Técnicas.

### *MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:*

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

### *MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:*

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.



## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

*Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado. Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Post Venta TITAN que verifique que se conocen los detalles de esta ficha técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía. Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN S.A.U. no se hará responsable del buen fin de la aplicación. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.*

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

*Fecha de actualización: 2019-12*

*Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.*

*Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*