

BONDEX BONDEX BONDEX

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516 📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



CLASSIC SATINADO



INT/EXT

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4390 FT N°00145

FEB-2020 (WE0237)



- Protector decorativo para madera de acabado transparente, formulado con resinas alcídicas en disolvente. Contiene pigmentos orgánicos e inorgánicos.
- Para proteger y conservar todo tipo de maderas trabajadas, como puertas, ventanas u otras piezas, revestimientos de madera, excepto suelos transitable.
- Brillo **Satinado**
- Acabado **Liso**
- Disponible en **Incoloro, Pino Oregón, Roble, Nogal, Castaño, Macassar, Teca, Caoba Oscuro, Pino de California, Negro y base 30**

0,75L

2,5L

5L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Lasur decorativo	Interior/ Exterior	Madera

PROPIEDADES

Buena elasticidad

Protección fungicida en la superficie

Repela el agua y permeable al vapor del agua

Coloración con gran resistencia con filtros UV

No fisura ni escama

BENEFICIOS

Acompaña las dilataciones y contracciones de la madera

Retarda el desarrollo de los hongos, musgo y moho

Buena durabilidad

Buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV

Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
10-15 m² / litro (por capa) (depende del tipo de madera)
- SECADO AL TACTO: **Aprox. 4- 6 h**
- REPINTADO: **Aprox. 16 h**
(secado a 23°C y HR 60%)
(el tiempo de secado de este producto puede aumentar según el tipo de madera o en invierno)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- MASA ESPECIFICA: **0,90.**
 - SÓLIDOS EN PESO: **41,8%**
 - SÓLIDOS EN VOLUMEN: **36,3%.**
 - VISCOSIDAD: **45 sec/DIN copa 4mm (20°C)**
 - Brillo: **Satinado (75 en ángulo de 60°)**
 - PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **62 °C (Pensky Martens)**
- Valor limite de UE para este producto (subcat. A/e): 400 g/l. Este producto contiene un máx. 399 g/l COV**



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

CLASSIC SATINADO

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4390 FT Nº0145

FEB-2020 (WE0237)

Preparación de Superficies

En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia y seca.

- En maderas nuevas, aplicar previamente **Classic Fondo Matacarcomas** para la prevención contra el ataque de insectos y hongos xilófagos.
- En maderas con protectores en mal estado, barnices, ceras, esmaltes y etc., eliminar completamente la pintura vieja mediante lijado, rascado, etc. y proceder a continuación como en maderas nuevas.
- En superficies ya pintadas con un protector en buen estado y se desee realizar el mantenimiento, proceder a una limpieza de la superficie mediante una lija de grano fino sin ejercer mucha presión y aplicar **Classic Satinado**.

Aplicación

- Agitar bien el producto antes de usar.
- Aplicar 2-3 capas de **Classic Satinado**, sin diluir. Para conseguir un acabado más fino, lijar suavemente antes de aplicar la última mano.
- Aplicar el producto cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera. Lijar entre capas con una lija de 220-240.

Sistema de aplicación

- Brocha, rodillo o pistola (para trabajos específicos)

Limpieza de herramientas

- Disolvente sintético

Indicaciones importantes

- La durabilidad al exterior de los acabados incoloros, debido a su ausencia de pigmentos, es notablemente inferior a los acabados coloreados. La degradación al exterior es mayor en superficies sometidas a condiciones extremas (exposición sur, sur-oeste, superficies horizontales o con inclinaciones inferiores a 45°, aristas). En ambos casos, se recomienda su revisión periódica y proceder a su mantenimiento cuando presente síntomas de degradación. Se recomienda no usar el incoloro en exterior.
- Todos los colores se pueden mezclar entre sí, obteniendo tonos intermedios.
- Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.
- La madera a tratar debe tener un grado de humedad máximo de 15% 18% (maderas exóticas).
- Se recomienda aplicar con una humedad relativa inferior al 80% y la temperatura ambiente y de la superficie debe ser superior 5 ° C.
- En algunas maderas exóticas se recomienda realizar una prueba previa. Las maderas contienen extractos colorantes que pueden aumentar el tiempo de secado.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PPG DYRUP SPAIN, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberá del Vallés Barcelona, Spain
www.seigneurie.es
Tel.: +34 93 729 30 00



Una marca PPG