



# PINTURAS LAGUN

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 [comercial@pinturaslagun.es](mailto:comercial@pinturaslagun.es)

## ENLACE FICHA DE PRODUCTO

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# GARNYTEX MAT Aéreo



Un producto más ligero  
Una aplicación más fácil



Abril 2017

## Definición

- Revestimiento de fachadas semi-espeso de aspecto mate mineral, con copolímeros acrílicos y polisiloxanos en dispersión acuosa.

## Destino

- Indicado para la decoración y protección de fachadas y paramentos verticales en exterior. Puede ser aplicado como pintura de capa fina o revestimiento espeso de capa gruesa para enmascarar microfisuras del soporte.
- Apto para renovar sistemas antiguos de impermeabilización de fachadas.
- Válido para antiguos soportes de mortero monocapa.

## Propiedades

- Aspecto mate mineral.
- Excelente resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento gracias a sus propiedades hidrófobas.
- Alto poder de cubrición.
- Buena retención de color.
- Gran facilidad de mantenimiento y de aplicación.
- Buena flexibilidad.
- Con conservante antimoho.



Mate



Brocha



Rodillo



Pistola

CHROMATIC  
SYSTEM®

## Datos ambientales

|                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE) | ■ Valor límite de la CE para este producto (cat. A/c): 40 g/L<br>■ Este producto contiene un máximo de 40 g/L de COV<br>■ Los valores COV indicados, consideran nuestros colorantes |
| ■ Ficha de datos de seguridad                      | ■ Consultar la FDS en:<br><a href="http://www.seigneurie.es">www.seigneurie.es</a>                                                                                                  |

## Características generales

### Aspecto

- Envase: Pasta untuosa
- Acabado: Mate mineral profundo, aspecto arenado fino

### Colores y Envases

- En stock: blanco y bases
- Colores: **Chromatic® Façade**
- Formatos disponibles: 15L

### Extracto seco (sólidos)

- (Medido en blanco)
- En peso (norma EUR PL 005): 51±2%
  - En volumen (teórico): 59±2%

### Secado (a 23°C - 50% HR)

Secado al tacto:

- **PINTURA:** seco en 2h aprox.
- **REVESTIMIENTO:** seco en 4h aprox.

Repintado:

- **PINTURA:** 12h aprox.
- **REVESTIMIENTO:** 24h aprox.

Secado total:

- La película adquiere todas sus propiedades después de 2 a 3 semanas de la aplicación.

### Rendimiento

Según el método de aplicación:

- **PINTURA:** 7m<sup>2</sup>/L (140g/m<sup>2</sup>) por capa, aprox.
- **REVESTIMIENTO:** 3m<sup>2</sup>/L (340g/m<sup>2</sup>) por capa, aprox.

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

### Densidad

(Medido en blanco): kg/dm<sup>3</sup>

- 0,99 ± 0,10 (norma NF EN ISO 2811-1)

## Aplicación

### Proceso

| TIPO DE SOPORTE              | DECORACIÓN                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                 |                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                              | PINTURA                                                                                                        |                             | REVESTIMIENTO                                                                                                                                                   |                             |
|                              | - Sanos<br>- Pintados cohesionados                                                                             | - Polvorientos <sup>1</sup> | - Sanos<br>- Pintados cohesionados<br>- Antiguos sistemas de impermeabilización sanos                                                                           | - Polvorientos <sup>1</sup> |
| IMPRIMACIÓN <sup>2</sup>     | <b>GARNYTEX MAT Aéro</b><br>diluido al 5%<br>0,140L/m <sup>2</sup> (140 g/m <sup>2</sup> )                     | IMPRIDERME<br>o IMPRITEX    | <b>GARNYTEX MAT Aéro</b><br>diluido al 5 %<br>0,140L/m <sup>2</sup> (140 g/m <sup>2</sup> )                                                                     | IMPRIDERME<br>o IMPRITEX    |
| CAPA DE ACABADO <sup>3</sup> | <b>GARNYTEX MAT Aéro</b><br>1 ó 2 capas no diluido 0,140 L/m <sup>2</sup> /capa<br>(140g/m <sup>2</sup> /capa) |                             | <b>GARNYTEX MAT Aéro</b><br>1 capa a 0,340 L/m <sup>2</sup> (340 g/m <sup>2</sup> )<br>ó 2 capas a 0,180 L/m <sup>2</sup> /capa<br>(180 g/m <sup>2</sup> /capa) |                             |

(1) Superficies que presentan una ligera formación de polvo después de una preparación según norma DTU 59.1.

(2) Para otros distintos soporte u otras imprimaciones posibles, consúltenos.

(3) Se deben respetar los rendimientos indicados para obtener un acabado perfecto. Consúltense las fichas técnicas correspondientes.

## Soportes y Preparación

### Soportes

- Nuevos:
  - Hormigón estructural o prefabricado
  - Soportes de albañilería exterior
- Antiguos:
  - De igual naturaleza que los nuevos, recubiertos o no con sistemas de pintura antiguos. Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesarias hay que efectuar una inspección previa.
  - Válido para reparar Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE).
  - Válido para reparar soportes originales de morteros Monocapa.

### Preparación

- Los soportes deben ser duros, estar completamente secos, cohesionados, firmes y exentos de polvo.
- Deben realizarse las reparaciones oportunas para conseguir una buena planimetría y evitar fisuras, grietas, ampollamientos del revestimiento actual y otros defectos del soporte.
- Las eflorescencias salinas, grasas, mohos, algas y otros contaminantes, deberán eliminarse utilizando un fungicida/alguicida adecuado, en caso de duda contacte con nuestro departamento técnico.
- Los soportes de hormigón deben estar completamente curados antes de pintar.
- Los revestimientos antiguos mal adheridos deben eliminarse completamente.
- Los puntos con humedad u otras patologías deberán solucionarse antes de ser pintados.

## Aplicación

### Material de aplicación

- Rodillo de pelo medio o largo, brocha (para superficies pequeñas y retoques)
- Pistola: Presión 150 bar, boquilla 223 (0,023" – 0,58mm)

### Dilución

- Brocha / Rodillo: listo al uso.  
*En primera capa sin imprimación, o sobre superficies con relieve, diluir máximo con un 5% de agua dulce.*
- Pistola: listo al uso.

### Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar 2 capas de **GARNYTEX MAT Aéro**, asegurándose que todo el soporte queda cubierto uniformemente.
- Como revestimiento de capa gruesa, aplicar ambas capas de forma generosa.
- No aplicar "mojado sobre mojado".
- Limpieza con agua dulce, o con disolvente aromático si el producto se ha secado.

### Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF DTU 59.1: temperatura ambiente y temperatura del sustrato superiores a 5° C. Humedad relativa ambiental inferior al 80%. No aplicar en atmósferas que pueden provocar condensaciones, ni sobre superficies heladas o sobrecalentadas, ni generalmente bajo condiciones que pueden llevar a una activación anormal del secado (viento, sol, etc.)
- Se recomienda no aplicar con previsión de lluvias.
- Para la aplicación en sistemas SATE, **GARNYTEX MAT Aéro** no deberá llegar a cota 0, debe terminar a una distancia mínima de 25cm del suelo. Estos 25cm se pueden pintar con 2 capas de **PANCYRTEX**.
- Está desaconsejada la utilización de colores con un coeficiente de absorción solar superior a 0'7 (colores fuertes con un índice de luminancia Y inferior a 35%) sobre superficies que pueden estar expuestas al sol. *(Consulte con nuestro departamento de colorimetría)*
- **Los tonos intensos (rojo/naranja/amarillo) requerirán una subcapa entonada.**
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 24 meses en su envase original, sin abrir.

## Características legales

### Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas francesas están certificadas según ISO 14 001.
- Clasificación de producto según norma NF EN 1062-1:
  - Pintura **E3,V2,W3,A0**
  - Revestimiento **E4,V2,W3,A1**
- NF T 34-722\*: Pintura **D2** Revestimiento **D3**.
- Clasificación de producto según norma NF T 36-005:
  - Familia 1 - Clase **7b2/10c**.

\*La norma NF T 34-722 queda incluida en la norma NF EN 1062-1.

PPG Dyrup Spain, S.A.

C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallès (Barcelona)

Tél.: +34 937 293 000

[www.seigneurie.es](http://www.seigneurie.es)