

PINTURAS LAGUN

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

📞 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

pinturaslagun.es

Enlace ficha producto



PREMIOR BRILLANT



Diciembre 2016

Definición

- Esmalte brillante basada en una resina alquídica de uretano en fase acuosa.

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
NUEVO/MANTENIMIENTO
- Protección y decoración de revestimientos de madera y metálicos sobre una imprimación adecuada.
- Para trabajos de acabado A

Propiedades

- Gran dureza (resistente a pequeños golpes y a ralladuras).
- Mayor protección frente a cualquier degradación por suciedad y las huellas de las manos.
- Aspecto brillante, permanece estable con el paso del tiempo.
- Ausencia de retoques.
- Excelente tensión.
- Gran facilidad de mantenimiento.



ABSOLU
SYSTEM

Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite UE para el producto (cat A/d): 130g/l ■ El producto contiene un máximo de 99 g/l COV ■ Los valores COV según nuestros colorantes
■ Producción	■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001
■ Certificado de construcción	■ PREMIOR BRILLANTE es elegible para certificados: LEED HQE, BREEAM®
■ Fichas de seguridad	■ Consultar las FDS en: -www.quickfds.fr -www.seigneurie.es
■ Fichas ambientales y de salud	■ Consultar las FDES en: -www.inies.com -www.seigneurie.es
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environnementale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Pintura líquida

Aspecto de la capa seca

Brillante

Extracto seco

(En blanco).

En peso (norma EUR PL 005): $52 \pm 2\%$.

En volumen (teórico): $40 \pm 2\%$.

Densidad

(en blanco: kg/dm^3)

■ $1,28 \pm 0,05$ (kg/dm^3) (norma EUR PL004)

Brillo especular

80% en un ángulo de 60° .

Resistencia a la abrasión húmeda

■ Norma NF EN 13300: Clase 1 (pérdida de espesor de la película $< 5 \mu\text{m}$ después de 200 ciclos).

Envases

1 litro, 3 litros y 10 litros según los bases.

Rendimiento

12 a $14 \text{ m}^2/\text{L}$ por capa, en soportes lisos

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de teñir: todos los colores de la carta "Chromatic®".

Tiempo de secado

(a 23°C - 50% HR)

- Al tacto: 1 a 3 horas.
- Repintado: 24 horas.

Conservación

- 12 meses en su embalaje original, sin abrir.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas.

Aplicación

Naturaleza de los soportes y preparación de las superficies

Soportes

- Según la norma NF DTU 59.1.
- En interiores y en exterior: madera, metales preparados, nuevos o viejos, recubiertos o no con pinturas antiguas en buen estado.
- Un estudio previo para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación.

Trabajos preparativos

- Según la norma NF D.T.U. 59.1.

Herramienta de aplicación

Herramientas de aplicación

- Brocha, Rodillo de microfibras, de pelo corto de 6 o 10 mm, o rodillo de poliamida con textura, de pelo corto 8 mm, o rodillo de espuma flocada.
- Pistola

Coloración

Mediante máquina de coloración con nuestros colorantes "Absolu System®"

Dilución

- Rodillo, Brocha: listo para usar. No diluir.
- Pistola: adaptar según el material

Limpieza del material

Con agua, o con disolvente si el producto se ha secado.

Proceso de aplicación

Imprimación adaptada al soporte	ELYOPUR IMPRESSION, IMPRIMA, o una imprimación adecuada*** según la naturaleza de las superficies*
Acabado	2 capas de PREMIOR BRILLANT

* Véase las fichas técnicas correspondientes.

*** Consúltenos.

Precauciones para el uso

- Condiciones de aplicación según la norma NF DTU 59.1.
- El producto debe ser aplicado al exterior a una temperatura ambiente de entre 5 y 35°C, y en interior por encima de 8° C.
- **PREMIOR BRILLANT** se puede sedimentar, no tirar.
- No aplicar en el exterior en caso de amenaza de lluvia y en épocas de heladas.

Características legales

Clasificación AFNOR

NF T 36005 Familia I - Clase 4a/6a

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)

PPG Architectural Coatings ES – Pinturas Dyrup, S.A.

C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallés (Barcelona)

Tél.: +34 902 11 37 09

www.seigneurie.es