

TITANLUX

TITANLUX

TITANLUX

PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

📞 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es



CERA TINTE EBANISTERIA TITAN



Código de producto : 15S

Descripción

Ceras en pasta de diferentes tonalidades en base agua para uso en interior. Pigmentos de buena solidez a la luz. Para aplicación en madera virgen o antigua, que previamente se ha limpiado o decapado. Fácil de aplicar, buena uniformidad de color en las superficies tratadas.

Datos técnicos

Color (UNE 48073)	Castaño, roble, nogal, caoba, cerezo, palisandro, sapeli y pino.
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,98 - 1,02 kg/l
Rendimiento	15 - 25 m ² /l por capa (mínimo 2 capas)
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	25 - 45 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de aplicación	Pincel, trapo o muñeca de algodón
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	1 l y 250 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar bien el envase antes de usar. De acuerdo con la práctica habitual de un buen teñido, es decir en sentido de las vetas de la madera, realizando pasadas regulares y retirando el material sobrante.

Todos los colores de la **Cera Tinte TITAN Ebanistería** son miscibles entre ellos.

Comprobar previamente el resultado del color en una zona no visible.

Las recomendaciones indicadas han sido valoradas según nuestra experiencia, pero ante la gran variedad de maderas, condiciones ambientales y de aplicación, se pueden producir resultados finales diversos.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar la madera o chapa en sentido de las vetas, con una lija del grano 150 a 180 retirando posteriormente el polvo con trapos, cepillos, aire comprimido, etc.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Antes de proceder al repintado, eliminar el barnizado antiguo con el **Decapante Líquido Ebanistería Titan**. Una vez limpia y seca la superficie proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

