

**TITANLUX**

**TITANLUX**

**TITANLUX**

# PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

## **ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# ESMALTE POLIURETANO + ACRILICO

Interior - Exterior. Satinado

**TITAN**

Código de producto : 078 4290



## Descripción

Esmalte satinado de dos componentes. El blanco posee una extraordinaria blancura, no amarillea. Máxima dureza, retención de brillo y elasticidad. Superior resistencia al desgaste, agentes químicos, grasas, petróleo, etc., en todo tipo de ambientes agresivos, especialmente marinos. Gran lavabilidad.

## Campos Aplicación

Para la protección y decoración de superficies en ambientes marinos o sometidos a esfuerzos mecánicos. Larga duración y retención de color y brillo. Puede aplicarse directamente sobre poliéster.

## Datos técnicos

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                             | Poliol Acrílico e Isocianato Alifático                                                                      |
| <b>Acabado</b>                                | Satinado                                                                                                    |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>             | Blanco                                                                                                      |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 1,35 - 1,40 Kg/l                                                                                            |
| <b>Rendimiento</b>                            | 14 - 18 m <sup>2</sup> /l                                                                                   |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>      | 4 - 6 horas                                                                                                 |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 12 - 24 horas. Sobrepasadas las 24h, lijar superficialmente antes de aplicar la capa siguiente.             |
| <b>Proporción de la Mezcla</b>                | Base: 4 partes / Endurecedor: 1 parte                                                                       |
| <b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>               | 4 - 8 horas                                                                                                 |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                  | Brocha, rodillo y pistola (La aplicación a brocha solo se recomienda para superficies pequeñas o estrechas) |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>                 | Diluyente TITAN Yate                                                                                        |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>   | +10 °C - +30 °C                                                                                             |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | Base: 35 °C / Durcisseur: 38 °C                                                                             |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 52 - 54 %                                                                                                   |
| <b>Presentación</b>                           | 750 ml.                                                                                                     |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Certificaciones

Cumple la norma UNE 48274:2003.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Madera:** lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar **Imprimación Epoxi TITAN Yate**.

**Hierro y acero:** previo lavado y desoxidado aplicar **Imprimación Epoxi TITAN Yate** y **Imprimación Epoxi Capa Gruesa M150**.

**Cerámica y metales no férricos:** desengrasar y aplicar **Imprimación Epoxi TITAN Yate** según necesidades.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de **Esmalte Poliuretano + Acrílico**.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de **Esmalte Poliuretano + Acrílico**.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Masillar si precisa con **Masilla Epoxi TITAN Yate** y una vez lavadas, lijadas y limpias aplicar directamente 1 o 2 capas de **Esmalte Poliuretano + Acrílico**.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobre coste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2015-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

078 4290 - ESMALTE POLIURETANO + ACRILICO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

