



# PINTURAS LAGUN

---

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 [comercial@pinturaslagun.es](mailto:comercial@pinturaslagun.es)

## ENLACE FICHA DE PRODUCTO

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# MASILLA EPOXI

Dos componentes

**TITAN**



Código de producto : 079

## Descripción

Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.

## Campos Aplicación

Para la igualación y relleno de irregularidades en las superficies a pintar, ya sean de acero, madera, poliéster, aluminio, fibra de vidrio; en todo tipo de embarcaciones, tablas de surf., etc.

## Datos técnicos

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Acabado</b>                                | Mate                                        |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>             | Grisáceo                                    |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 1,8 - 2,0 Kg/l                              |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>      | 8 - 10 horas                                |
| <b>Proporción de la Mezcla</b>                | Base: 2 partes. Endurecedor: 1 parte        |
| <b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>               | 1 - 2 horas                                 |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                  | Espátula                                    |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>                 | Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda) |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>   | 15 - 40 °C                                  |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | 64 °C                                       |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 92,5 - 93,5 %                               |
| <b>Presentación</b>                           | 750 ml y 375 ml.                            |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío.

Mézclese en el momento de empleo, 2 partes en volumen de Base con 1 parte de endurecedor hasta que la mezcla alcance un color grisáceo uniforme. Aplicar la mezcla antes de transcurrida 1 hora.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar con espátula. Se puede pintar a las 8 - 12 horas (según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Limpiar, lijar y aplicar directamente con espátula.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar por completo y proceder como en superficie nueva.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

079 - MASILLA EPOXI

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

