

**TITANLUX**

**TITANLUX**

**TITANLUX**

# PINTURAS **LAGUN**

📍 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

☎ 913 672 516

📞 648 270 241

@ comercial@pinturaslagun.es

**ENLACE FICHA DE PRODUCTO**

[www.pinturaslagun.es](http://www.pinturaslagun.es)



# TITAN EXPORT DECORACIÓN

Interior. Mate



Código de producto : 031

## Descripción

Pintura vinílica lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado mate sedoso, blanco inalterable, buen poder cubriente. Con conservante antimoho. Aplicación fácil y cómoda, sin salpicado. Colores mezclables entre sí y con los de la línea Hidralux.

## Datos técnicos

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                           | Vinil Veova                                                           |
| <b>Acabado</b>                              | Mate                                                                  |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Blanco + Bases TITANCOLOR: Intermedia y Neutra                        |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>         | Blanco: 1,45 - 1,50 kg/l                                              |
| <b>Rendimiento</b>                          | 10 - 12 m <sup>2</sup> /l                                             |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 20 - 60 minutos                                                       |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 - 8 horas                                                           |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                | Brocha, rodillo y airless                                             |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua                                                                  |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C                                                       |
| <b>Teñido</b>                               | Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional o Sistema TITANCOLOR |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>  | Blanco: 37 - 38 %                                                     |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>             | 2.004/42IIA/ (a) (75/30) Max. COV 15 g/l.                             |
| <b>Presentación</b>                         | 15 l, 10 l, 4 l y 750 ml. Bases TITANCOLOR: 15 l y 4 l                |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Certificaciones

**Reacción al Fuego UNE EN 13501-1:** B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0

**Determinación del poder cubriente UNE EN ISO 6504/3:** Clase2. 9,6m<sup>2</sup>/l (98% Poder cubriente)

**Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998:** Clase 2 de lavabilidad

**Eficacia de los conservantes de la película de un recubrimiento frente a los hongos UNE EN 15457:** crecimiento 0

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar una primera capa de Selladora o Fijador TITAN.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado. Diluir la primera capa con 10 - 15 % de agua, aplicando después la segunda tal cual.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## **Precauciones**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobre coste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

*Contiene: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina, para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.*

Fecha de actualización: 2020-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# **TITAN**

031 - TITAN EXPORT DECORACIÓN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

