



RALVA
FÁBRICA DE PINTURAS

PINTURAS **LAGUN**

 C/José María de Pereda, 26 (Madrid)

 913 672 516

 648 270 241

 comercial@pinturaslagun.es

ENLACE FICHA DE PRODUCTO

www.pinturaslagun.es





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CB50 – SLUCRIL, REVESTIMIENTO CARRIL BICI

DEFINICIÓN

- Revestimiento acrílico de altas prestaciones en base SOLVENTE.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Acabado rugoso, no deslizante, con valores SRT ≥ 55 .
- Perfecto anclaje sobre el pavimento.
- Por sus características de anclaje y resistencia al desgaste, es también aplicable sobre paredes verticales.
- Facilidad de limpieza de maquinaria.
- Gran dureza.
- Gran resistencia y retención del color frente a los rayos UV.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y hormigón.
- Como revestimiento especial para CARRILES BICI.
- Para decoración en paredes de interior y exterior.

APLICACIÓN

- En pavimentos horizontales se puede aplicar mediante llana, zapatón, rastra de goma o rodillo.
- Sobre muros verticales, tras ser imprimados con “**DP20 – FIJADOR FACHADAS**”, se pueden aplicar con llana o con rodillo, según se requieran acabados más lisos o picados.

DILUCIÓN

- Dependiendo del sistema de aplicación o de la capa que se quiera conseguir, se puede diluir con “**DISOLVENTE RÁPIDO – AA80**” en un 2 - 3 %.

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

CONSISTENCIA (UNE 48076):	115 \pm 10 KU
DENSIDAD (UNE 48098):	1500 - 1700 gr/l (según color)
SÓLIDOS (UNE-EN 12802):	78 \pm 2 %
SÓLIDOS EN VOLUMEN (teóricos):	60 \pm 2 %
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE-EN 1436):	SRT ≥ 55 (Nivel S3)
TIEMPO DE SECADO (UNE 135202):	500 micras – Ts = 30min 1000 micras – Ts \geq 1 hora

COLORES

CB50200 – NEGRO	CB50310 – ROJO OXIDO	CB50575 – VERDE FRONTONES
CB50800 – OCRE	CB50837 – ARENA	



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CB50 – SLUCRIL, REVESTIMIENTO CARRIL BICI

MODO DE EMPLEO

- La aplicación ha de ser sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Cuando la aplicación sea sobre pavimentos horizontales, o en vertical con aplicación a rodillo, se recomienda diluir previamente la pintura entre un 2 – 3 %, para una mejor aplicación sobre la superficie.
- Aplicar dos capas para un mejor acabado. La primera capa ha de ser más diluida para una mejor penetración en el soporte.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- No se debe aplicar a temperaturas menores de 5°C, ni superiores a 40°C.

DOSIFICACIÓN

- Se recomienda una dosificación de (1,5 – 2,0) Kg/m² dependiendo de la uniformidad del pavimento.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

- La limpieza de los materiales y del equipo se realizará con “**DISOLVENTE RÁPIDO – AA80**”, inmediatamente después de su uso.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura (5°C – 40°C).
- Preservar de las heladas.
- La pintura ha de ser utilizada antes de un año desde su fecha de fabricación.

FORMA DE SUMINISTRO

- Envases metálicos de 30 kg netos. Palets 36 envases. 1080 kg netos. 1146 kg brutos.

Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento técnico-comercial o en nuestra página Web: www.pinturasralva.com